

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوري اسلامي ايران

وزارت نیرو

شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران

(توانیر)

معاونت تحقیقات و تکنولوژی

دفتر استانداردها

استاندارد کابل‌های مورداستفاده در شبکه توزیع

جلد دوم : استاندارد کابل‌های فشار ضعیف توزیع

تیر ماه ۱۳۷۵

تدوین کننده : گروه مطالعات توزیع - بخش برق - مرکز تحقیقات نیرو (متن)

آدرس : تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور - ساختمان مرکزی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵ - ۶۴۶۷ - ۲۱۴۲۴۹۶ تلفن ۰۱۷۷۴۰ فاکس



فهرست عناوین

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۲	کلیات
۴	تعاریف
۶	هادیها
۶	عایق
۷	مجموعه رشته‌ها، مواد پرکننده و پوشش‌های داخلی
۹	لایه‌های فلزی برای کابل‌های تکرشته‌ای و چندرشته‌ای
۱۰	هادی هم‌مرکز
۱۱	غلاف فلزی
۱۲	زره‌های فلزی
۱۵	غلاف خارجی غیرفلزی
۱۷	نشانه‌گذاری و بسته‌بندی برای حمل و نقل
۱۸	شرایط آزمون
۱۹	آزمونهای معمول
۲۰	آزمونهای ویژه
۲۵	آزمونهای نوعی - الکتریکی
۲۷	آزمونهای نوعی - غیرالکتریکی
۳۳	آزمونهای الکتریکی بعد از نصب
۳۴	جداول (۱۱) تا (۱۸)
۴۳	پیوست الف - روش محاسبه فرضی برای تعیین ابعاد و پوشش‌های محافظه
۴۹	پیوست ب - حداقل مقاومت کابل‌های تکرشته و چندرشته
۵۱	پیوست پ - کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف
۶۷	پیوست ت - نشانه‌گذاری

الف

فهرست عناوين

صفحه

٧٠

عنوان

مراجع

مقدمه

در این مجموعه به استاندارد کابل‌های فشار ضعیف مربوط به شبکه توزیع پرداخته می‌شود. کابل‌های فشار ضعیف بکاررفته در ایران به دو نوع کلی کابل‌های با عایق کاغذ روغنی و کابل‌های با عایق مواد ترموبلاستیک یا الاستومریک^۱ تقسیم می‌شوند، از آنجا که تکنولوژی ساخت و استفاده از کابلها با مواد عایقی پلیمری روز به روز در حال پیشرفت می‌باشد و این کابلها دارای کیفیت عایقی و ضریب تلفات عایقی خوبی بوده و استفاده از آنها از لحاظ سهولت در نصب، مفصل‌بندی و . . . دارای مزایای زیادی نسبت به سایر کابلها می‌باشد لذا در این بخش تنها به استاندارد کابل‌های با مواد عایقی ترموبلاستیک یا الاستومریک که بطور اکسترو دشده ساخته شده‌اند پرداخته شده است.

1- Thermoplastic & Elastomeric

پلیمرها را می‌توان با توجه به مشخصه حرارتی و مکانیکی به دو دسته ترموبلاستیک و الاستومریک تقسیم‌بندی نمود.

۱- کلیات

۱-۱- محدوده کاربرد

در این استاندارد، مشخصات ساخت، ابعاد و آزمونهای مورد نیاز برای کابلهای قدرت با عایق‌های یکپارچه اکسترود که در جدول بند (۲-۱) آمده است و دارای ولتاژ یک کیلوولت می‌باشد آورده شده است و مطالب این بخش شامل کابلها در شرایط خاص نصب و سرویس نمی‌شود.

۱-۲- مواد عایقی

انواع ترکیبات عایقی که در این استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند در جدول (۱) آمده است.

جدول (۱)

مخفف	ترکیب عایقی
PVC/A	الف - ترمولاستیک : - ترکیب عایقی براساس پلی‌وینیل‌کلراید یا کوپرولیمر وینیل‌کلراید و وینیل استات جهت کابلهایی با ولتاژهای نامی $U_0 / 3 KV < U < U_0$
XLPE	ب - الاستومریک یا ترموموت - ترکیبات عایقی براساس پلی‌ایلن کراس لینکشده به روش شیمیایی

۱-۳- ولتاژ نامی

ولتاژ نامی برای کابلهایی که در این استاندارد بکاررفته است با توجه به تعاریف U_0 و U برابر با $1 / 6$ کیلوولت می‌باشد.

ک

U_0 : ولتاژ نامی فرکانس صنعتی بین هادی و زمین می‌باشد.

U : ولتاژ نامی فرکانس صنعتی بین هادیهای کابل می‌باشد.

توجه : ولتاژ نامی کابل برای یک کاربرد مشخص، باید مناسب با شرایط عملکرد در سیستمی که کابل در آن استفاده می‌شود باشد.

۴-۴- حداکثر دمای نامی برای انواع مختلف ترکیبات عایقی

جدول (۲)

حداکثر دمای نامی هادی (۰)		نرکبب عایقی
اتصال کوتاه (حداکثر تداوم ۵ ثانیه)	کارکرد عادی	
۱۶۰	۷۰	پلی وینیل کلراید یا کوبولیمر وینیل کلراید- و استات وینیل (PVC)
۲۵۰	۹۰	پلی اتیلن کراس لینک (XLPE)

دهماهای بیان شده در جدول فوق براساس خواص ذاتی مواد عایقی می باشند. توجه شود که در محاسبه مقادیر جریان، پذیرش مقادیر جدول فوق باید همراه درنظر گرفتن سایر عوامل باشد. برای مثال اگر کابل قرارداده شده در زمین، در شرایط عادی، تحت بار دائمی (ضریب بار ۱۰۰ درصد) در بیشترین دمای نامی هادی نشان داده شده در جدول (۲) در حال کار باشد، در یک محدوده زمانی امکان افزایش مقاومت ویژه حرارتی خاک اطراف کابل نسبت به مقدار اصلی خودش در اثر کاهش رطوبت وجود دارد. لذا دمای هادی ممکن است به مقدار زیادی از حداکثر دمای نامی آن تجاوز کند. اگر چنین شرایط عملکردی پیش بینی شود، باید اقدام مناسبی صورت گیرد.

حداکثر دما برای مقادیر نامی اتصال کوتاه با توجه به عوامل زیر باید درنظر گرفته شود:

الف - تغییر حالت عایق در اثر نیروهای مکانیکی و گرمایی ناشی از اتصال کوتاه می تواند ضخامت موثر عایق را کاهش دهد.

ب - کلیه تجهیزاتی که در سیستم کابل به همراه اتصالات مکانیکی و یا اتصالات لحیم شده استفاده می شوند، باید برای دمای تعیین شده کابل مناسب باشد.

۱-۵- حداکثر دمای نامی هادی کابل برای هر یک از انواع غلاف خارجی که ممکن است استفاده شود، در

جدول (۳) آمده است:

جدول (۳)

نرکب غلاف	حداکثر دمای هادی برای عملکرد عادی (درجه سانتیگراد)
ST ₁	۸۰
ST ₂	۹۰
ST ₃	۸۰
ST ₇	۹۰
SE ₁	۸۵

غلافهای نوع ST₁ و ST₂ از طبقه ترکیباتی براساس PVC می‌باشند.

غلافهای نوع ST₃ و ST₇ از طبقه ترکیباتی براساس پلی‌اتیلن ترموبلاستیک می‌باشد.

غلافهای نوع SE₁ از طبقه ترکیبات الاستومری براساس پلی‌کلروپرن، کلروسلفونیت پلی‌اتیلن یا پلیمرهای مشابه می‌باشند.

۲- تعاریف

تعاریف زیر برای این استاندارد کاربرد دارد:

۱-۱- تعاریف مقادیر ابعادی (ضخامت، سطح مقطع و ...)

الف - مقدار نامی:

مقداری که به وسیله آن یک کمیت طراحی شده و اغلب در جداول استفاده می‌شود. مقادیر اندازه‌گیری شده با اختساب رواداریهای^۱ مربوط به آنها مقایسه می‌شوند.

ب - مقدار تقریبی:

مقداری که نه کترل شده و نه تضمین می‌شود. بعنوان مثال، در محاسبه مقادیر ابعادی بکار می‌رود.

پ - مقدار میانی:

هنگامیکه نتایج چندین آزمایش به صورت صعودی یا نزولی مرتب شود، اگر تعداد این مقادیر فرد

باشد این مقدار، مقدار وسطی آن است و در صورتی که زوج باشد میانگین دو مقدار وسطی آن است.

ت - مقدار فرضی^۱:

مقداری که مطابق "روش محاسبه فرضی برای تعیین ابعاد پوشش‌های محافظ" که در پیوست الف آمده است محاسبه شود.

۲-۲- تعاریف مربوط به آزمونها

الف- آزمونهای معمول^۲:

این آزمونها توسط سازنده روی تمام طول کابل‌های ساخته شده جهت اثبات کیفیت کابل انجام می‌گیرد.

توجه : با تواافق بین سازنده و خریدار (مثلًا) با مراجعت به نتایج خطوط کترل کیفیت) طول کابل مورد آزمون می‌تواند کاهش پیدا کند.

ب - آزمونهای ویژه^۳:

این آزمونها توسط سازنده بر روی نمونه‌های تکمیل شده کابل یا اجزاء گرفته شده از آن با تناوب مشخص صورت می‌گیرد و هدف آن تعیین تطابق محصول تمام شده با مشخصات طراحی می‌باشد.

پ - آزمونهای نوعی^۴:

این آزمون توسط کارخانه سازنده قبل از عرضه محصول روی نمونه‌ای از کابل که تحت پوشش این استاندارد می‌باشد بمنظور اثبات اینکه مشخصات موردنظر را داشته باشند صورت می‌گیرد. این آزمونها بعد از انجام نیاز به تکرار ندارند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده در کابل یا طراحی که مشخصه‌های اجرایی را تغییر دهنده صورت پذیرد.

ت - آزمونهای نصب^۵:

این آزمونها جهت تعیین مطابقت کابل و لوازم آن در شرایط نصب صورت می‌گیرد.

1- Fictitious Value

4- Type Test

2- Routine Test

5- Installation Test

3- Special Test

۳- هادیها

هادیها باید از کلاس یک یا دو و از جنس مس یا آلمینیوم مطابق با استاندارد شماره ۳۰۸۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت عنوان "هادیهای سیم و کابل" باشد.

۴- عایق

۱-۴- مواد

عایقها باید بصورت دیالکتریک یکپارچه اکسترودشده و یکی از انواع مشخص شده در بند ۲-۱ باشد و نیازهای آزمونهای مشخص شده در قسمت آزمونها را برآورده سازد.

۲-۴- ضخامت عایق

الف- ضخامت نامی عایق در جداول (۴) و (۵) آمده است.

جدول (۴) ضخامت عایق PVC بر حسب سطح مقطع هادی

ضخامت عایق در ولتاژ نامی U_0/U kv	سطح مقطع اسمی هادی (میلیمتر مربع)
۱ /۰ .۰ کیلوولت (میلیمتر)	
۱	۶،۴
۱	۱۰
۱	۱۶
۱/۲	۲۵
۱/۲	۳۵
۱/۴	۷۰،۵۰
۱/۶	۱۲۰،۹۵
۱/۸	۱۵۰
۲/۰	۱۸۵
۲/۲	۲۴۰
۲/۴	۳۰۰

جدول (۵) ضخامت عایق پلی اتیلن کراس لینک (XLPE)

بر حسب سطح مقطع هادی

ضخامت عایق در ولتاژ نامی U_0/U kv	سطح مقطع نامی هادی میلیمتر مربع
۰/۶ / ۱ kv میلیمتر	
۰/۷	۶،۴
۰/۷	۱۰
۰/۷	۱۶
۰/۹	۲۵
۰/۹	۳۵
۱	۵۰
۱/۱	۹۵، ۷۰
۱/۲	۱۲۰
۱/۴	۱۵۰
۱/۶	۱۸۵
۱/۷	۲۴۰
۱/۸	۳۰۰

- ب - ضخامت عایقی داده شده در جداول مزبور براساس ولتاژهای نامی بوده و تنها برای کابلهای کاربرد دارند که با یک پوشش محافظ خارجی^۱ محافظت شده باشد.
- پ - ضخامت میانگین عایق نباید از مقدار نامی مشخص شده کمتر باشد.
- ت - ممکن است ضخامت هر جای عایق از مقدار نامی مشخص شده کمتر باشد این اختلاف نباید از ۱/۰ میلیمتر بعلاوه ۱۰ درصد مقدار نامی مشخص شده بیشتر باشد.

۵- مجموعه رشته‌ها، مواد پرکننده و پوشش‌های داخلی

بندهای ۱-۵ و ۲-۵ برای مجموعه کابلهای تکرشته‌ای غلافدار بکار نمی‌روند.

۱-۱- کابلها با ولتاژ نامی ۱/۶/۰ کیلوولت

الف - کابلهای چندرشته‌ای بازره^۲ یا هادیهای هم مرکز^۳ باید دارای پوشش داخلی

۱- Outer Protection Covering

2- Armour

روی رشته‌های کابل باشند. پوشش‌های داخلی و پرکننده‌ها باید مطابق قسمت ۲-۵ باشند.

- ب - با حذف پوشش داخلی، نوارهای فلزی ممکن است مستقیماً "روی مجموعه رشته‌ها بکار رود، مشروط بر آنکه ضخامت نامی هر نوار بیش از $3/0$ میلیمتر نشد ضمناً" کابل تکمیل شده باید با آزمونهای مشخص شده در بند ۱۶-۱۳ مطابقت نماید.
- پ - برای کابلهایی که دارای زره یا هادیهای هم مرکز نیستند. پوشش داخلی ممکن است حذف شود، مشروط بر آنکه شکل خارجی کابل عملاً "مدور باقی مانده و چسبندگی بین رشته‌ها و غلاف وجود نداشته باشد. بجز درمورد غلافهای ترموبلاستیک با رشته‌های مدور و هادیهای بزرگتر از 10 میلیمترمربع غلاف ممکن است به فضای مابین رشته‌ها نفوذ کند. اگر یک پوشش داخلی بکار رود نیازی به مطابقت ضخامت آن با ردیفهای ث و ج بند ۲-۵ نمی‌باشد.

۲-۵ - پوشش داخلی و پرکننده‌ها

- الف - پوشش داخلی ممکن است بصورت اکسترود شده یا بصورت نوار پیچ شده^۱ باشد.
- ب - در کابل با رشته‌های گرد، در صورتیکه فواصل بین رشته‌ها بوسیله واحدهای مجزا بطور کامل پر شده باشد، پوشش داخلی از نوع نوار پیچ شده مجاز است.
- پ - پوشش‌های داخلی و پرکننده‌ها باید از مواد مناسبی باشند. بکار بردن یک نوار مناسب مارپیچ باز قبل از بکارگیری روش اکسترود برای پوشش داخلی برای نگهداشتن رشته‌ها مجاز است.
- ت - مواد استفاده شده در پوشش‌های داخلی و پرکننده‌ها باید برای عملکرد در دمای کابل مناسب بوده و با مواد عایقی سازگار باشند.
- ث - ضخامت پوشش داخلی اکسترود شده طبق جدول (۶) بدست می‌آید.

1- Lapped

جدول (۶)

قطر فرضی رشته‌های تاییده شده		ضخامت پوشش داخلی اکسترود شده (مقدار تقریبی ^۱ بر حسب میلیمتر)
بالاتر از (میلیمتر)	تا و شامل اعداد زیر (میلیمتر)	
—	۲۵	۱
۲۵	۳۵	۱/۲
۳۵	۴۵	۱/۴
۴۵	۶۰	۱/۶
۶۰	۸۰	۱/۸
۸۰	—	۲

ج - ضخامت تقریبی پوشش نوار پیچ شده باید برای قطر فرضی رشته‌های تاییده شده کوچکتر یا مساوی ۴۰ میلیمتر برابر $4/0$ میلیمتر و برای قطرهای بزرگتر، برابر $6/0$ میلیمتر باشد.

۶- لایه‌های فلزی برای کابلهای تکرشته‌ای و چندرشته‌ای

۱-۶- انواع لایه‌های فلزی^۲

انواع لایه‌های فلزی بکار رفته در این استاندارد به شرح زیر می‌باشند:

الف - هادی هم مرکز (بند ۷)

ب - غلاف فلزی (بند ۸)

پ - زره فلزی (بند ۹)

۲-۶- کاربرد لایه‌های فلزی

کابلها با ولتاژ نامی U_0 (بین هادی و زمین) برابر با $6/0$ کیلوولت ممکن است دارای یک لایه فلزی که کاملاً "رشته‌ها را احاطه نموده" است باشند.

^۱- جهت تعریف مقدار تقریبی به ردیف ب بند ۱-۲ مراجعه شود.

یادآوری : انتخاب لایه فلزی یا نوع آن، به مقررات نصب که درخصوص جلوگیری از احتمال صدمات مکانیکی یا تماس الکتریکی مستقیم میباشد، بستگی دارد.

۷- هادی هم مرکز

۱-۷ - ساختمان

هادی هم مرکز باید از مفتولهای مسی یا مفتولهای مسی همراه با یک یا دو نوار مسی تشکیل شده باشد.

۲-۷ - سطح مقطع

سطح مقطع نامی هادی هم مرکز باید برابر با سطح مقطع هادی کابل یا سطح مقطع کاهش یافته مناسب با آن، مطابق با جدول زیر باشد.

جدول (۷)

۳۰۰	۲۴۰	۱۸۵	۱۵۰	۱۲۰	۹۵	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	۲۵	سطح مقطع نامی هادی خط (میلیمترمربع)
۱۵۰	۱۲۰	۹۵	۷۰	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	۱۶	۱۶	۱۶	سطح مقطع کاهش یافته (میلیمترمربع)

مقاومت الکتریکی هادی هم مرکز باید از مقاومت الکتریکی هادی معادل آن بیشتر باشد.

۳-۷ - مقررات

ضخامت نوار بکار رفته باید بین ۱/۰ تا ۰/۳ میلیمتر باشد.

مفتولهای هادی هم مرکز باید بصورتی اطراف کابل قرار گیرند که شکاف بین اجزاء مجاور حداقل تا ۴ میلیمتر باشد اما ۵ درصد این شکافها میتوانند حداقل تا ۸ میلیمتر باشند.

تعداد، ابعاد و نحوه قرار گیری نوار روی مفتولها بصورت زیر است:

در مورد کابلهایی که قطر قسمت زیر هادی هم مرکز در آنها تا ۱۵ میلیمتر باشد:

- سطح مقطع هر نوار مارپیچ حداقل $5/0$ میلیمترمربع و فاصله بین دو نوار مارپیچ حداکثر $4D$ می‌باشد.

درمورد کابلهایی که قطر زیر هادی هم مرکز آنها بیش از 15 میلیمتر باشد:

- یک نوار مارپیچ مسی با سطح مقطع حداقل 1 میلیمترمربع که فاصله بین دو نوار مارپیچ مجاور حداکثر $4D$ باشد.

- یا دو نوار مارپیچ مسی با سطح مقطع $5/0$ میلیمترمربع که فاصله بین دو نوار مارپیچ مجاور حداکثر $2D$ باشد.

D قطر فرضی قسمت زیر هادی هم مرکز می‌باشد.

۴-۷- روش بکارگیری

در صورتیکه هادی هم مرکز مورد نیاز باشد، برای کابلهای چندرشته باید هادی هم مرکز روی پوشش داخلی نصب شود و درمورد کابلهای تکرشته باید مستقیماً روی عایق یا روی یک پوشش داخلی مناسب بکار رود.

۸- غلاف فلزی

۱-۸- غلاف سربی

ضخامت نامی سرب یا آلیاژ سرب باید مطابق فرمولهای زیر محاسبه شود.

$$t_{pb} = 0/03 D_f + 0/8 \text{ mm}$$

الف - برای کابلهای تکرشته

$$t_{pb} = 0/03 D_f + 0/6 \text{ mm}$$

ب - برای تمام کابلها با هادیهای سکتوری

$$t_{pb} = 0/03 D_f + 0/7 \text{ mm}$$

پ - برای سایر کابلها

که در روابط فوق:

t_{pb} : ضخامت نامی غلاف سربی

D_f : قطر فرضی زیر غلاف سربی (که با تقریب $1/0$ گرد شده است)

در تمام حالات کوچکترین ضخامت باید $2/1$ میلیمتر باشد، مقادیر محاسبه شده باید با تقریب $1/0$ گرد شوند.

۹- زره‌های فلزی

۱-۱- انواع زره‌های فلزی

- الف - زره با مفتول تخت
- ب - زره با مفتول گرد
- پ - زره با نوار دوتایی

۲-۲- مواد

مفتول گرد یا تخت باید از فولاد گالوانیزه، فولاد با اندود سرب، آلمینیوم یا آلیاژ آلمینیوم باشد. نوارها باید فولادی، فولاد گالوانیزه، آلمینیوم یا آلیاژ آلمینیوم باشد و نوارهای فولادی باید از نوع گرم با سرد نوردشده باشند.

۳-۳- هنگام انتخاب مواد زره، باید توجه خاصی به امکان خوردگی جنس آن داشت
این مسئله نه تنها از لحاظ اینمنی مکانیکی بلکه از لحاظ اینمنی الکتریکی دارای اهمیت است.

۴-۴- زره کابل تکریشه برای استفاده در مدارات متناوب باید شامل مواد فلزی غیرمغناطیسی باشد مگر اینکه از ساختار مخصوصی انتخاب شود.

۵-۵- نحوه بکارگیری زره

الف - در کابل‌های چندرشته‌ای، وقتی از زره استفاده می‌شود، این زره باید روی پوشش داخلی مطابق بند ۲-۵ بکار رود. (جز در مورد کاربردهای خاص ردیف ب بند ۱-۵)

ب - در کابل‌های تکرشته‌ای، یک پوشش اکسترودشده یا نوار پیچشده، که ضخامت آن در بندھای ۲-۵-ث و ۲-۵-ج آمده است، باید زیر زره بکار رود.

۶-۶- ابعاد مفتولها و نوارهای زره

ابعاد سیمهای زره و یا نوارهای زره ترجیحاً بدین صورت است:

مفتولهای گرد به قطر: ۵ - ۴ - ۳/۱۵ - ۲ - ۲/۵ - ۱/۶ - ۱/۲۵ - ۱/۸ میلیمتر

مفتولهای فولادی گالوانیزه تخت به ضخامت: ۱/۲ - ۱/۴ - ۱/۸ میلیمتر

نوارهای فولادی به ضخامت: ۰/۲ - ۰/۵ - ۰/۸ میلیمتر

نوارهای آلمینیوم یا آلیاز آلمینیوم به ضخامت: ۰/۵ - ۰/۸ میلیمتر

ابعاد مفتولها و نوارهای زره از مقادیر نامی خود نباید، بیشتر از مقادیر زیر تنزل کند:

- ۵ درصد برای مفتولهای گرد
- ۸ درصد برای مفتولهای تخت
- ۱۰ درصد برای نوارها

۷-۹- رابطه بین قطر کابل و قطر زره

قطر نامی مفتولهای گرد و ضخامت اسمی نوارهای زره و مفتولهای تخت نباید کمتر از مقادیر جداول زیر باشد.

الف- مفتولهای زره گرد

جدول (۸)

قطر فرضی زیر زره		قطر سیم زره (میلیمتر)
بالاتر از (میلیمتر)	تا و شامل (میلیمتر)	
-	۱۵	۰/۸
۱۵	۲۵	۱/۶
۲۵	۳۵	۲
۳۵	۶۰	۲/۵
۶۰	-	۳/۱۵

ب - نوارهای زره

جدول (۹)

قطر فرضی زیر زره		ضخامت نوار	
بالاتر از (میلیمتر)	تا و شامل (میلیمتر)	فولاد یا فولاد گالوانیزه (میلیمتر)	آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم (میلیمتر)
—	۳۰	۰/۲	۰/۵
۳۰	۷۰	۰/۵	۰/۵
۷۰	—	۰/۸	۰/۸

توجه : این جدول درمورد کابلهای که نوارهای فلزی در آنها مستقیماً روی مجموعه رشته ها قرار می گیرند، بکار نمی رود.

پ - مفتولها با زره تخت

برای قطرهای فرضی زیر زره که بالاتر از ۱۵ میلیمتر باشند، ضخامت مفتول فولادی تخت معمولاً ۰/۸ میلیمتر است.

۸-۹ - زره با مفتول تخت یا گرد

الف - مفتولهای زره باید دور کابل را احاطه کرده و فاصله بین مفتولهای مجاور حداقل باشد. یک مارپیچ باز شامل نوار فولادی گالوانیزه با حداقل ضخامت ۳/۰ میلیمتر در صورت نیاز روی زره مفتول فولادی تخت و یا گرد بکار رود. رواداریهای مجاز روی این نوار فولادی مطابق بند ۶-۹ می باشد.

ب - کابلهای که قطر قسمت زیر زره آنها کمتر از ۱۵ میلیمتر باشد باید با مفتولهای تخت زره دار شوند.

۹-۹ - زره نواری

الف - هنگام استفاده از زره نواری، ضخامت پوشش داخلی مشخص شده در بند ۲-۵ باید توسط یک پوشش نواری تقویت شود. اگر ضخامت نوار زره ۰/۲ میلیمتر باشد ضخامت این پوشش برابر ۵/۰ میلیمتر و اگر ضخامت نوار زره بیش از ۰/۲ میلیمتر باشد ضخامت این

نوار باید $8/0$ میلیمتر باشد. مجموع ضخامت پوشش داخلی و پوشش نوار اضافی، بوسیله تفاوت قطر اندازه‌گیری شده و نباید بیشتر از 20% مقدار اسمی بعلاوه $2/0$ از مقدار نامی کمتر باشد، مقدار اسمی با اضافه کردن $5/0$ میلیمتر یا $8/0$ میلیمتر به مقادیر بند $2-5$ بدست می‌آید.

ب - نوار زره باید بطور مارپیچ در دو لایه^۱ بکار رود بطوریکه نوار خارجی تقریباً "در مرکز فواصل نوار داخلی قرار گیرد. فواصل بین دورهای همجوار هر نوار نباید بیش از 50 درصد پهنهای نوار تجاوز کند.

۱۰- غلاف خارجی غیرفلزی^۲

۱-۱- تمام کابلها باید دارای غلاف خارجی غیرفلزی باشند. اما در شرایط خاص، در مورد کابلهایی که در زیر آمده است غلاف ممکن است مورد نیاز نباشد:

- الف - کابلهای با هادی مسی خشی دارای هادی هم مرکز با اندود فلزی
- ب - کابلهای زرهدار از مفتول فولادی گالوانیزه
- پ - کابلهای با غلاف فلزی

۱۰-۲- مواد

الف - غلاف خارجی باید شامل ترکیبات ترمومیلاستیک (PVC)، پلی‌اتیلن و یا مواد مشابه باشند و یا شامل ترکیبات الاستومولکانیزه شده (پلی‌کلروپرن، کلروسولفونیت پلی‌اتیلن و یا مواد مشابه) باشند.

ب - مقررات آزمون برای انواع ترکیبات که معمولاً "استفاده می‌شوند در جداول (۱۴) تا (۱۸) آمده است.

پ - مواد غلاف باید برای دمای عملکرد مطابق بند $1-5$ مناسب باشند.

۱- Helically in Two Layers

2- Non-Metalic Outer Sheath

۳-۱۰- ضخامت غلاف

الف- ضخامت اسمی غلاف خارجی غیرفلزی از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$t_s = 0.035 D + 1.0 \text{ mm}$$

که D قطر فرضی قسمت زیر غلاف می‌باشد. مقادیر بدست آمده از فرمول، با تقریب $1/0$ میلیمتر گرد می‌شوند.

ب - برای کابل‌های بدون زره و کابل‌هایی که از بند ۳-۱۰-پ تبعیت نمی‌کنند، ضخامت اسمی غلاف برای کابل‌های تکرشته نباید از $1/4$ میلیمتر کمتر باشد و برای کابل‌های چندرشته‌ای نباید از $1/8$ میلیمتر کمتر باشد.

پ - برای کابل‌های زره‌دار با غلاف بکاررفته بطور مستقیم روی زره یا هادی هم مرکز، ضخامت اسمی غلاف نباید از $1/8$ میلیمتر کمتر باشد.

ت - برای غلافهای بکاررفته روی سطح استوانه‌ای صاف، مثل پوشش داخلی، غلاف فلزی یا عایقی کابل تکرشته در صورت انجام آزمون ویژه، مطابق بند ۵-۱۴ و یا در صورت انجام آزمون نوعی، مطابق بند ۲-۱۶ کوچکترین ضخامت اندازه‌گیری شده در هر نقطه نباید بیشتر از $1/0$ میلیمتر از 85 درصد مقدار نامی کمتر باشد و ضخامت متوسط نباید از مقدار اسمی کمتر باشد.

ث - برای غلاف بکاررفته روی سطح استوانه‌ای ناصاف (بعنوان پوشش پرکننده^۱ روی یک کابل بدون زره و فاقد پوشش داخلی و یا مثل یک غلاف که مستقیماً روی زره هادی هم مرکز کشیده شده) در صورت انجام آزمون ویژه مطابق بند ۵-۱۴ و یا در صورت انجام آزمون نوعی مطابق بند ۲-۱۶، کوچکترین ضخامت اندازه‌گیری شده در هر نقطه نباید بیشتر از $2/0$ میلیمتر از 80 درصد مقدار نامی کمتر باشد.

۱۱- نشانه‌گذاری و بسته‌بندی برای حمل و نقل

۱-۱-۱- نشانه‌گذاری

۱-۱-۱- نشانه‌گذاری روی غلاف خارجی

بر روی سطح خارجی کابل‌های تحت پوشش این استاندارد مشخصات زیر بصورت خوانا، بایستی آورده شود:

مثال	علامت
ELECTRIC CABLE	الف- کابل الکتریکی
1000	ب - ولتاژ طراحی
ISIR3569	پ - شماره استاندارد
XYZ	ت - مشخصه کارخانه سازنده
ث - تعداد رشته‌ها، نوع و سطح مقطع هادیها (بعنوان مثال) بصورت:	
ث-۱- کابل مسی دارای سه رشته با سطح مقطع 50 mm^2 بصورت	
3×50 نشان داده شود	
ث-۲- کابل آلومینیوم با سه رشته با سطح مقطع 50 mm^2 بصورت	
$3 \times 50 \text{ AL}$ نشان داده شود	
ج - متراز کابل بایستی نسبت به ابتدای کابل مشخص گردد.	

کلیه نشانه‌ها بایستی بصورت برجسته یا فرورفته یا بصورتی که قابل پاک کردن نباشد روی غلاف خارجی آورده شود.

نشانه‌ها بایستی با حروف انگلیسی و در طول کابل آورده شود و دقت شود که اشکال با حروف بصورت قالبهای عمودی و با حداقل ارتفاع ۳ میلیمتر باشد.

فاصله بین یکسری علامت تا شروع علامت بعدی برای ردیفهای (الف)، (ب) و (پ) باید زیر 550 میلیمتر و برای ردیفهای (ت) و (ث) باید از 1100 میلیمتر کمتر باشد.

۱-۱-۲- سال ساخت

سال ساخت کابل بایستی در طول کابل مشخص باشد.

۱-۱-۳- علامت موسسه و سازمان تضمین کننده کفیت

در صورت استفاده، این علامت باید در طول کابل تکرار شود و بصورت آرم سازمان مربوطه روی سطح خارجی کابل و با حداقل فاصله بین دو علامت ۱۱۰۰ میلیمتر آورده شود.
یادآوری: این علامت می‌تواند توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا سایر شرکت‌های معترض به کارخانه سازنده واگذار شود.

۱-۱-۴- نشانه‌گذاریهای لازم دیگر

سایر نشانه‌های لازم دیگر می‌تواند روی غلاف خارجی کابل و یا بوسیله نوار یا ترکیبی از اینها مورد استفاده قرار گیرد در صورتیکه این نشانه‌ها روی غلاف خارجی بکار رود فاصله بین دو علامت باید بیشتر از ۱۱۰۰ میلیمتر باشد.

۱-۲- بستebندی و حمل و نقل

قبل از حمل کابل، سازنده باید انتهای کابلها را با سرپوش مناسبی بیندد تا از نفوذ رطوبت و آب در طول مدت حمل و نقل و ذخیره‌سازی کابل، جلوگیری شود.
کابل بایستی بر روی قرقه مناسب و نر که کابل را از صدمه و زیان محافظت کند، پیچیده شود و انتهای کابلها که از قرقه بیرون آمده است، محافظت شده باشد.
بر روی فلنچ هر قرقه باید ولتاژ نامی، طول کابل، نوع کابل و مقطع آن و اندازه آن و وزن ناخالص قرقه و نیز نام کارخانه سازنده و سال ساخت مشخص شده باشد. ضمناً "جهت چرخش قرقه بایستی توسط علامتهای جهت‌دار مشخص شده باشد.

۱۲- شرایط آزمون

۱-۱- درجه حرارت محیط

"معمولًا" آزمونهای ولتاژ در درجه حرارت $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ و آزمونهای دیگر در درجه حرارت $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ انجام می‌شود، مگر آنکه برای آزمون خاصی شرایط دیگری ذکر شده باشد.

۱-۲- فرکانس و شکل موج ولتاژهای آزمون فرکانس صنعتی

فرکانس آزمون ولتاژهای متناوب باید در محدوده ۴۹ تا ۶۱ هرتز باشد. شکل موج کاملاً "سینوسی

و مقادیر ذکر شده بر حسب S. I. M. ۲. بیان می شوند.

۱۳- آزمونهای معمول

۱-۱۳- کلیات

آزمونهای بکار رفته در این استاندارد به شرح زیر می باشد.

الف- اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادیها (بند ۱۳-۲)

ب- آزمون تخلیه ولتاژ (بند ۱۳-۳)

آزمونهای معمول بطور طبیعی روی تمام طول تکمیل شده کابل انجام می شود. این مقدار ممکن است با توافق بین سازنده و خریدار کاهش پیدا کند.

۲-۱۳- مقاومت الکتریکی هادیها

الف- برای کابلهای چند رشته ای، اندازه گیری بایستی برای تمام هادیها هر کابل از جمله هادی هم مرکز، در صورت وجود انجام شود، این عمل بایستی با در نظر گرفتن طول انتخاب شده در آزمون معمول، انجام گیرد.

ب- تمام طول کابل یا نمونه ای از آن در اطاق آزمون در درجه حرارت ثابت به مدت حداقل ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش قرار گیرد. اگر در مورد پکسان بودن درجه حرارت کابل و محیط آزمایش تردید وجود دارد، اندازه گیری مقاومت باید بعد از قرار دادن کابل به مدت ۲۴ ساعت در اطاق آزمون صورت گیرد. و یا اندازه گیری روی نمونه ای از هادی که به مدت حداقل یک ساعت در حمام روغن با دمای کنترل شده قرار داشته است، انجام شود.

مقدار اندازه گیری شده طبق بند ۵ از استاندارد ۳۰۸۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به مقدار آن در درجه حرارت $20^{\circ}C$ و برای طول یک کیلومتر اصلاح می شود.

پ- مقاومت جریان مستقیم هر هادی در دمای $20^{\circ}C$ باید از حد اکثر مقدار مشخص شده مربوطه مطابق استاندارد ۳۰۸۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تجاوز کند. مقاومت الکتریکی هادیها هم مرکز باید مطابق بند ۷ باشد.

۱۲- آزمون ولتاژ

الف - کلیات

آزمون ولتاژ باید در درجه حرارت محیط با ولتاژ متناسب در فرکانس صنعتی و یا ولتاژ مستقیم موردنظر سازنده انجام شود.

ب - روش آزمایش برای کابلهای تکرشته

برای کابلهای تکرشته، ابتدا کابل به مدت یک ساعت در آب با دمای محیط غوطهور شده سپس ولتاژ آزمون بین هادی و آب به مدت ۵ دقیقه اعمال شود.

ب - روش آزمون برای کابل چندرشته‌ای

برای کابلهای چندرشته، ولتاژ آزمون بایستی به مدت ۵ دقیقه بین هادی عایق شده و تمام هادیهای دیگر و پوشش‌های فلزی در صورت وجود، اعمال گردد.

هادیها ممکن است برای اعمال متوالی ولتاژ آزمون بمنظور محدود نمودن کل زمان به شکل مناسبی به هم متصل شوند مشروط برآنکه ترتیب اتصالات، این اطمینان را ایجاد نماید که ولتاژ برای حداقل مدت زمان ۵ دقیقه بدون وقفه بین هر هادی و هادیهای دیگر و بین هر هادی و پوشش‌های فلزی (در صورت وجود) اعمال شده است.

ت - ولتاژ آزمون برای $KV = 0/6$ برابر با $3/5$ کیلوولت می‌باشد.

اگر برای کابلهای سه‌رشته‌ای ولتاژ آزمایش بوسیله ترانسفورماتور سه‌فاز اعمال شود، ولتاژ آزمون بین فازها، بایستی $1/73$ برابر مقدار فوق باشد.

اگر از ولتاژ مستقیم استفاده شود، این ولتاژ بایستی $2/4$ برابر ولتاژ متناسب فرکانس صنعتی باشد. در مورد فوق "ولتاژ تدریجی" به مقادیر مشخص شده افزایش می‌باید.

ث - مقررات

هیچ شکست الکتریکی عایق نبایستی رخ دهد.

۱۴- آزمونهای ویژه

۱-۱۴ کلیات

آزمونهای ویژه لازم که در این استاندارد آمده‌اند بدین شرح است:

- الف - بررسی هادی (بند ۱۴-۴)
- ب - کترل ابعاد (بندهای ۱۴-۵ تا ۱۴-۸)
- پ - آزمون تحمل گرمایی^۱ برای عایق XLPE (بند ۹-۱۴)

۲-۱۴- تناوب آزمونهای ویژه

- الف - بررسی هادی و کترل ابعاد
- بازرسی هادی، اندازه گیری ضخامت عایق و غلاف و اندازه گیری قطر خارجی، در صورتیکه خریدار لازم بداند، باید روی یک قرقه (یا کلاف) از هر سری ساخت کابل با اندازه و نوع مشابه، انجام شود، این مقدار باید از ده درصد تعداد قرقه ها (یا کلافها) در هر قرارداد تجاوز کند.
- ب - آزمونهای الکتریکی و فیزیکی
- با توافق بین خریدار و سازنده، آزمون تعیین شده بایستی روی نمونهای گرفته شده از کابل انجام شود، مشروط براینکه طول کل موضوع قرارداد برای کابلهای چندرشته ای بیش از ۲ کیلومتر و برای کابلهای تکرشته ای بیش از ۴ کیلومتر مطابق جدول (۱۰) باشد.

جدول (۱۰)

طول کابل				تعداد نمونه	
کابلهای چندرشته ای		کابلهای نکرشته ای			
تاطول (کیلومتر)	بالاتراز (کیلومتر)	تاطول (کیلومتر)	بالاتراز (کیلومتر)		
۱۰	۲	۲۰	۴	۱	
۲۰	۱۰	۴۰	۲۰	۲	
۳۰	۲۰	۶۰	۴۰	۳	
...	

۳-۱۴- تکرار آزمونها

اگر در هر آزمون مشخص شده در بند ۱۴ نمونه مردود شناخته شد، توصیه می‌شود که دو نمونه دیگر از همان دسته^۱ دویاره مورد همان آزمایش که نمونه اول مردود شده است قرار گیرد. اگر هر دو نمونه جدید، آزمونها را با موقیت پشت سر گذاشتند، تمام کابلهای این دسته مطابق نیازمندیهای این مشخصات خواهد بود. و در صورتیکه هر یک از نمونه‌ها رد شدند، دسته‌ای که نمونه‌ها از آن برداشته شده است باید به شرکت مسترد شود. برداشتن نمونه‌های دیگر برای آزمون موضوعی است که به توافق سازنده و خریدار نیاز دارد.

۴-۱۴- بازرسی هادی

با توجه به استاندارد ۳۰۸۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید مشخصات ساختار هادی بازرسی و در صورت امکان اندازه‌گیری و کترول شود.

۵-۱۴- اندازه‌گیری ضخامت عایق و غلاف غیرفلزی (شامل غلافهای جداکننده اکسترود شده بجز پوشش اکسترود شده داخلی)

۱-۵-۱۴- کلیات

روش آزمون مطابق بند ۴ از استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. طول کابلی که برای آزمون انتخاب می‌شود باید قطعه‌ای از یک انتهای کابل باشد که نواحی آسیب‌دیده آن برداشته شده است. اگر میانگین ضخامت اندازه‌گیری شده یا حداقل مقدار اندازه‌گیری شده از مقادیر مشخص شده در بند ۲-۵-۱۴ تخطی کرد، در نمونه دیگر بررسی می‌شود، اگر هر دو نمونه اضافی نیازهای لازم را برآورده کردند مورد قبول است در غیر این صورت کابل مغایر با استاندارد است.

۲-۵-۱۴- مقررات

الف- عایق

برای هر نقطه از هادی میانگین مقدار اندازه گرفته شده به اندازه ۱/۰ میلیمتر گرد شده و این

مقدار نبایستی از ضخامت نامی مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار آن نباید بیش از

۱۰ میلیمتر بعلاوه ۱۰٪ مقدار نامی زیر مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد. یعنی:

$$t_m \geq t_n - (0/1 + 0/10) t_n$$

که t_m حداقل ضخامت و t_n ضخامت نامی می باشد.

ب - غلافهای غیرفلزی

قطعه غلاف باید مطابق مقررات زیر باشد:

- برای یک غلاف بکار رفته روی یک سطح استوانه ای صاف (مثل "روی یک پوشش داخلی،

غلاف فلزی یا عایق یک کابل تک رشته ای)، مقدار میانگین اندازه گیری که به مقدار

۱۰ میلیمتر گردشده، نباید از ضخامت نامی مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار

اندازه گیری شده نباید بیش از ۱۰ میلیمتر بعلاوه ۱۵٪ مقدار نامی زیر مقدار نامی

مشخص شده قرار گیرد. یعنی: $t_m \geq t_n - (0/1 + 0/15) t_n$

- برای غلافهای بکار رفته روی سطوح نامنظم (مثل: غلاف روی یک کابل چند رشته ای بی زره

و بدون پوشش داخلی یا غلافی که مستقیماً روی زره یا هادی هم مرکز بکار رفته است)،

حداقل مقدار اندازه گیری شده نبایستی بیش از ۲۰ میلیمتر بعلاوه ۲۰٪ مقدار نامی زیر

مقدار نامی مشخص شده قرار گیرد. یعنی: $t_m \geq t_n - (0/2 + 0/20) t_n$

۶-۶-۶- اندازه گیری ضخامت غلاف سریع

ضخامت غلاف سریع بوسیله یکی از روشهای مشخص شده زیر انجام می گیرد، و این اندازه گیری

با صلاح حید کارخانه سازنده بوده و نباید از ۹۵ درصد مقدار مشخص شده بیش از ۱۰ میلیمتر کمتر باشد.

کوچکترین مقدار اندازه گیری شده نباید کمتر از حداقل ضخامت تعیین شده باشد.

۶-۶-۱- روش نواری

اندازه گیری روی یک قطعه از غلاف به طول ۵۰ میلیمتر که از کابل جدا

می شود، انجام می بذیرد. قطعه مزبور بایستی در طول بریده شده و به دقت تخت گردد.

بعد از تمیز کردن قطعه مورد آزمایش، اندازه گیری در طول محیط غلاف انجام

می گیرد. برای اطمینان از این که حداقل ضخامت اندازه گیری شده است، فاصله

اندازه گیری نباید از ۱۰ میلیمتر نسبت به لبه غلاف کمتر باشد. اندازه گیری باید ب

ریزسنج^۱ با قطر قسمت مسطح ۴ تا ۸ میلیمتر و دقت $1/01 \pm$ میلیمتر صورت پذیرد.

۲-۶-۱۴ - روش حلقه‌ای

اندازه‌گیری روی حلقه‌ای از غلاف که با دقت جدا شده است انجام می‌شود. ضخامت در چندین نقطه مختلف محیط حلقه اندازه‌گیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل ضخامت اندازه‌گیری شده است. اندازه‌گیری باید توسط ریزسنج دارای یک نوک مسطح^۲ و یک نوک ساقمه‌ای^۳ یا یک نوک مسطح و یک نوک مستطیل شکل تخت^۴ به پهنای $1/8$ میلیمتر و طول $2/4$ میلیمتر و با دقت $1/01 \pm$ میلیمتر انجام شود. ضمناً نوک ساقمه یا مستطیل شکل تخت در داخل حلقه قرار می‌گیرد.

۷-۱۴ - اندازه‌گیری مفتولها و نوارهای زرهبندی

۱-۷-۱۴ - اندازه‌گیری روی مفتولها

قطر مفتولهای گرد و ضخامت مفتولهای تخت باید توسط ریزسنج که دارای دو نوک تخت است و با دقت $1/01 \pm$ میلیمتر انجام شود. برای مفتولهای گرد دو اندازه‌گیری در جهت عمود بر هم در یک محل باید صورت گرفته و متوسط این دو مقدار قطر مفتول در نظر گرفته شود.

۲-۷-۱۴ - اندازه‌گیری روی نوارها

برای نوارهای تاعرض 40 میلیمتر، ضخامت باید در مرکز عرض نوار اندازه‌گیری شود. برای نوارهای پهن‌تر اندازه‌گیری به فاصله 20 میلیمتر از هر لبه نوار انجام شده و متوسط مقادیر خوانده شده بعنوان ضخامت در نظر گرفته شود. اندازه‌گیری باید بوسیله ریزسنج با دونوک تخت و با دقت $1/01 \pm$ میلیمتر صورت پذیرد.

۳-۷-۱۴ - مقررات

ابعاد مفتولها و یا نوارها باید از مقادیر مشخص شده بند ۶-۹ کمتر باشد.

1- Micrometer

4- Flat Rectangular Nose

2- Flat Nose

3- Ball Nose

۱۴- اندازه‌گیری قطر خارجی

اگر اندازه‌گیری قطر خارجی کابل بعنوان یک آزمون ویژه نیاز باشد. این اندازه‌گیری باید مطابق بند ۴ از استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

۱۴- آزمون تحمل گرمایی برای عایقهای XLPE و غلافهای SE₁

الف - روش آزمون

نمونهبرداری و روش آزمایش باید مطابق بند ۱-۱۴ از استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با شرایط داده شده در جداول (۱۷) و (۱۸) انجام شود.

ب - مقررات

نتایج بایستی طبق جداول (۱۷) برای عایق XLPE و مطابق جدول (۱۸) برای غلاف SE₁ باشد.

۱۵- آزمونهای نوعی - الکتریکی

این کابلها در معرض آزمونهای زیر و به ترتیب بر روی یک نمونه کابل بطول ۱۰ تا ۱۵ متر انجام می‌شود:

الف - اندازه‌گیری مقاومت عایقی در درجه حرارت اطاق (بند ۱-۱-۱۵)

ب - اندازه‌گیری مقاومت عایقی در درجه حرارت عملکرد (بند ۱-۱-۱۵)

پ - آزمون فشار قری (بند ۲-۱۵)

آزمونها باید حداقل روی سه رشته انجام شود.

۱۵-۱- اندازه‌گیری مقاومت عایقی

۱۵-۱-۱- اندازه‌گیری در درجه حرارت محیط

الف - این آزمون باید قبل از هر آزمون الکتریکی دیگر، روی نمونه انجام شود.

تمام پوششهاي خارجي باید برداشته شود و رشته‌ها در درجه حرارت اطاق به مدت حداقل یک ساعت قبل از آزمایش در آب غوطه‌ور شوند. اندازه‌گیری باید بین هادی و آب انجام شود. در صورت درخواست، این اندازه‌گیری در دمای $10^{\circ} \pm 20$ انجام شود.

ولتاژ مستقیم آزمون ۸۰ ولت تا ۵۰۰ ولت بوده و برای مدت زمان کافی برای اندازه‌گیری در حالت ماندگار اعمال شود. این زمان از یک دقیقه بیشتر و از ۵ دقیقه کمتر است.

ب - محاسبات - مقاومت حجمی از فرمول زیر و اندازه‌گیری مقاومت عایقی بدست می‌آید:

$$\rho = \frac{2\pi IR}{\log_{10} \frac{D}{d}}$$

ρ : مقاومت حجمی، برحسب اهم سانتیمتر
 R : مقاومت عایقی اندازه‌گیری شده، برحسب اهم
 l : طول کابل، برحسب سانتیمتر
 D : قطر خارجی عایق، برحسب میلیمتر
 d : قطر داخلی عایق، برحسب میلیمتر

ثابت مقاومت عایق K_i از فرمول زیر بدست می‌آید.

$$K_i = \frac{IR \times 10^{-11}}{\log_{10} \frac{D}{d}} = 10^{-11} \times 0.367 \rho \quad , \quad \text{MQ . Km}$$

پادآوری : درمورد رشته هادیهای شکل داده شده نسبت $\frac{D}{d}$ نسبت محیط عایق به محیط هادی می‌باشد.

پ - مقادیر اندازه‌گیری شده نبایستی کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول (۱۱) باشد.

۱۵-۲-۱-۲- اندازه‌گیری در حداقل دعای نامی

الف - رشته‌های کابل نمونه پس از برداشتن تمام پوشش‌های خارجی در دمای تعیین شده حداقل یک ساعت قبل از آزمایش در آب غوطه‌ور شود.

ولتاژ مستقیم آزمون باید بین ۸۰ تا ۵۰۰ ولت بوده و در مدت زمان کافی، حداقل یک دقیقه و حداقل ۵ دقیقه تا رسیدن به مقدار پایدار جهت اندازه‌گیری اعمال گردد.

ب - محاسبات - مقاومت حجمی و یا ثابت مقاومت عایقی باید از مقاومت عایقی و فرمولهای ارائه شده در بند ۱۵-۱-۱-۱-ب محاسبه شود.

پ - مقادیر اندازه‌گیری شده نبایستی کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول (۱۱) باشد.

۱۵-۲-۱- آزمون ولتاژ برای ۴ ساعت

رشته‌های عایق شده کابل نمونه با پوشش‌های برداشتمشده به مدت حداقل یک ساعت در آب با درجه

حرارت محیط غرظهور شود.

یک ولتاژ فرکانس صنعتی برابر با سه برابر ولتاژ U_0 بتدربیع زیاد شده و به مدت ۴ ساعت بین هادی و آب اعمال شود. شکست الکتریکی عایق نباید رخ دهد.

۱۶- آزمونهای نوعی - غیرالکتریکی

آزمونهای نوعی - غیرالکتریکی مورد نیاز این استاندارد در جدول (۱۲) آمده است.

۱-۱۶- اندازه‌گیری ضخامت عایق

الف- نمونبرداری

یک نمونه از هر رشته کابل عایق شده انتخاب می‌گردد.

برای کابلهایی که دارای بیش از سه رشته با سطح مقطع نامی یکسان می‌باشند، تعداد رشته‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند به سه تا و یا ۱۰ درصد رشته‌ها با سطح مقطع بیشتر محدود می‌شوند.

ب- روش

روش اندازه‌گیری در بند ۴ استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشریح شده است.

ب- متوسط مقدار اندازه‌گیری شده روی هر رشته بعد از گردشدن به مقدار ۱/۰ میلیمتر نباید از ضخامت نامی مشخص شده کمتر باشد و حداقل مقدار اندازه‌گیری شده نباید از مقدار نامی، بیشتر از ۱۰ درصد ضخامت نامی بعلاوه ۱/۰ میلیمتر کمتر باشد یعنی:

$$t_m \geq t_n + 0/1 - 0/1$$

۲-۱۶- اندازه‌گیری ضخامت غلافهای غیرفلزی (شامل غلافهای جداکننده اکسترو دشده، بجز پوشش‌های داخلی)

الف- نمونبرداری

یک نمونه از کابل انتخاب شود.

ب - روش

روش اندازه‌گیری باید مطابق بند ۴ استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

پ - مقررات

هر قطعه از غلاف بایستی با موارد زیر مطابقت داشته باشد.

- برای یک غلاف بکاررفته روی سطح استوانه‌ای صاف (یعنی روی یک پوشش داخلی، یک غلاف فلزی یا عایق تکرشه) متوسط مقادیر اندازه‌گیری شده (بعد از گردشدن بمیزان ۱۰ میلیمتر) نبایستی کمتر از ضخامت نامی تعیین شده باشد و حداقل مقدار اندازه‌گیری شده باید از مقدار نامی، بیشتر از ۱۵٪ ۱۵٪ ضخامت نامی بعلاوه ۰/۰ میلیمتر کمتر باشد یعنی:

- برای غلاف بکاررفته روی سطح استوانه‌ای ناصاف (مثلاً): غلاف پرکننده روی یک کابل چندرشته‌ای بدون زره و بدون پوشش داخلی یا غلافی که مستقیماً روی زره یا هادی هم مرکز بکار رود) و برای حداقل مقدار اندازه‌گیری شده نباید بیش از ۰/۲ میلیمتر بعلاوه ۰/۲ درصد از مقدار نامی زیر مقدار ضخامت نامی مشخص شده باشد یعنی:

$$t_m \geq t_n - (0/2 + 0/2 t_n) \quad (\text{میلیمتر})$$

۱۶-۳- آزمونهای تعیین خواص مکانیکی عایق و غلاف قبل و بعد از کهنگی^۱

الف - نمونهبرداری

نمونهبرداری و آماده‌سازی قطعه مورد آزمایش بایستی مطابق بند ۵ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

ب - عمل کهنگی

عمل کهنگی باید مطابق بند ۶ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تحت شرایط مشخص شده در جدول (۱۳) برای عایق و جدول (۱۴) برای غلاف انجام شود.

ب - آماده‌سازی و آزمونهای مکانیکی

آماده‌سازی و اندازه‌گیری خواص مکانیکی باید مطابق بند ۵ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

ت - مقررات

نتایج آزمایش برای قطعات کهنه شده و نو باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول (۱۳) برای عایق و جدول (۱۴) برای غلاف باشد.

۴-۴-۱۶- آزمایش کهنه‌گی روی قطعات کابل‌های کامل شده

الف - کلیات

هدف از انجام این آزمون، این است که کترول کند تا عایق و غلاف در شرایط بهره‌برداری بخاطر تماس و اتصال با سایر اجزاء موجود در کابل در معرض خرابی نباشند. این آزمون روی تمام انواع کابل‌ها قابل اجرا است.

ب - نمونه‌برداری

نمونه‌برداری از کابل تکمیل شده مطابق بند ۶ استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

ب - عمل کهنه‌گی

عمل کهنه‌گی یک قطعه از کابل باید در یک کوره هوا^۱ در شرایط زیر و مطابق بند ۶ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

- دما : به مقدار 20 ± 10 بالای درجه حرارت عملکرد نامی هادی کابل، یا اگر دمای عملکرد کابل مشخص نیست، 20 ± 10 بالای دمای نامی عملکرد هادی برای مواد عایق (مطابق جدول (۱۳)) می‌باشد.

- مدت زمان : 24×7 ساعت

ت - آزمونهای مکانیکی

قطعات آزمایش عایق و غلاف از قطعات کهنه کابل باید آماده و مطابق آزمونهای مکانیکی

1- Air oven

تشريع شده در بند ۶ استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

ث - مقررات

تفاوت بین مقادیر میانی استقامت کششی و افزایش طول نسبی در لحظه پارگی بعد از کهنه‌گی و مقادیر مشابه بدست آمده قبل از کهنه‌گی (بند ۳-۱۶ را بینید) نباید از مقادیر بکاررفته در آزمایش بعد از کهنه‌گی در یک کوره هوا که در جدول (۱۳) برای عایق و در جدول (۱۴) برای غلاف مشخص شده، تجاوز کند.

۵-۱۶- آزمون تلفات جرم روی غلافهای PVC نوع ST₂

الف - روش

نمونهبرداری و روش آزمون باید مطابق بند ۷ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با مقادیر در جدول (۱۵) مطابقت داشته باشد.

۶-۱۶- آزمونهای غلاف و عایق PVC در دماهای بالا

الف - روش

نمونهبرداریها و روش آزمون باید مطابق بند ۸ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با درنظر گرفتن شرایط جدول (۱۵) باشد:

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با جدول (۱۵) مطابقت داشته باشد.

۷-۱۶- آزمونهای غلاف و عایق PVC در دماهای پایین

الف - روش

نمونهبرداری و روش باید مطابق بند ۹ استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با درنظر گرفتن درجه حرارت آزمایش مطابق جدول (۱۵) باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید مطابق بند ۹ استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

۸-۱۶- آزمون مقاومت غلانها و عابق PVC در برابر ترک خوردن (آزمایش شوک حرارتی)

الف - روش

نمونهبرداری و روش آزمایش باید مطابق بند ۱۰ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد، دمای آزمون و مدت زمان گرم کردن طبق جدول (۱۵) باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با نیازهای بند ۱۰ از استاندارد مذبور مطابقت داشته باشد.

۹-۱۶- آزمون تحمل گرمایی برای عابقهای XLPE و غلافهای SE

الف - روش

نمونهبرداری و آزمایش بایستی مطابق بند ۱۴ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود و شرایط ذکر شده در جداول (۱۷) و (۱۸) در این آزمایش درنظر گرفته شود.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید مطابق نیازهای ذکر شده در جدول (۱۷) برای عایق XLPE و جدول (۱۸) برای غلافهای SE باشد.

۱۰-۱۶- آزمون غوطه وری در روغن^۱ برای غلافهای الاستومری

الف - روش

نمونهبرداری و روش آزمون باید مطابق بند ۱۵ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد

۱- Oil Immersion Test

و تحقیقات صنعتی ایران و درنظر گرفتن شرایط جدول (۱۸) باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با جدول (۱۸) مطابقت نماید.

۱۱-۱۶- آزمونهای جذب آب^۱ روی عایق

الف- روش

نمونهبرداری و روش آزمون باید مطابق بند ۱۹ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد

و تحقیقات صنعتی ایران و شرایط مشخص شده در جداول (۱۵) و (۱۶) یا (۱۷) باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با جداول (۱۵) و (۱۶) یا (۱۷) مطابقت نماید.

۱۲-۱۶- آزمون انقباض برای عایقهای XLPE

الف- نمونهبرداری و روش آزمون بایستی مطابق بند ۲۰ از استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تحت شرایط مشخص شده در جدول (۱۷) باشد.

ب - مقررات

نتایج آزمون باید با جدول (۱۷) مطابقت نماید.

۱۳-۱۶- آزمون خمش ویژه

برای کابلهایی که در ردیف ب از بند ۱-۵ آمده است یک آزمون ویژه خمش باید انجام شود.

الف- روش

نمونه باید دور یک استوانه آزمون در دمای اطاق و حداقل یک دور پیچیده شود. قطر

استوانه باید حدود ۷ برابر قطر خارجی نمونه کابل باشد. سپس کابل پیچیده شده باز شده

و اینکار در جهت خلاف حالت قبل تکرار شود.

این عمل سه بار تکرار شده و سپس درحالیکه نمونه روی استوانه پیچیده است در کوره هوا

با دمایی برابر با حداقل دمای نامی هادی کابل به مدت ۲۴ ساعت گرم شود.
بعد از سرد شدن کابل، باید درحالیکه هنوز کابل روی میله پیچیده شده آزمون ولتاژ مطابق
بند ۱۳-۳ انجام شود.

ب - مقررات

شکست الکتریکی عایق نباید رخ دهد و هیچ ترک و شکافی در غلاف خارجی نباید دیده
شود.

۱۷- آزمونهای الکتریکی بعد از نصب

این آزمونها هنگامیکه نصب کابل و سایر ملحقات آن تکمیل شد انجام می شود.
ولتاژ مستقیمی برابر ۷۰٪ ولتاژ مستقیم مشخص شده در ردیف ت از بند ۱۳-۳ به مدت ۱۵ دقیقه
اعمال می شود.

و یا در صورت توافق بین خریدار و فروشنده، آزمون با یک ولتاژ متناسب با فرکانس صنعتی مطابق
زیر می تواند انجام شود:

- الف - آزمون برای ۵ دقیقه با ولتاژ سیستم بین هادی و پوشش الکترواستاتیکی اعمال شود.
- ب - آزمون برای ۲۴ ساعت با ولتاژ عملکرد نامی سیستم اعمال شود.

توجه : آزمونهای الکتریکی روی کابلهای تعمیر شده به مقررات نصب مربوط می شود و آزمونهای فوق فقط
روی تاسیساتی است که جدید نصب می شوند.

جدول (۱۱) مقررات آزمون نوعی - الکتریکی

ردیف	خواص اصلی ترکیبات	الاستومرپک	ترموپلاستیک
الف	علامت اختصاری برای ترکیبات عایق*	XLPE	PVC/A
ب	حداکثر درجه حرارت نامی هادی (c)	٩٠	٧٠
۱	مقاومت حجمی ($\Omega \text{ cm}$)	—	10^{12}
۱-۱	- در 20°C (بند ۱-۱۵-۱ را بینید)	—	10^{12}
۲-۱	- در حداکثر درجه حرارت نامی ** (بند ۲-۱-۱۵) (۲-۱)	10^{12}	10^{12}
۲	ثابت مقاومت عایق K_e ($\Omega \text{ km}$)	—	$26/7$
۱-۲	- در 20°C (بند ۱-۱-۱۵) (۱-۱)	—	$0/037$
۲-۲	- در حداکثر درجه حرارت نامی ** (بند ۲-۱-۱۵) (۲-۱)	$2/67$	$2/67$

* بند ۲-۱ را ملاحظه کنید.

** مقدار حداکثر دمای نامی هادی در ردیف ب این جدول آمده است.

جدول (۱۲) آزمونهای نوعی - غیرالکتریکی

(جداول ۱۳ تا ۱۸ را بینید)

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
غلایهای غیرفلزی							پایین	
الاستمر	ترموپلاستیک				الاستمر	ترموپلاستیک		
SE,	ST, ST ₁ ,	ST ₃	PVC		XLPE	PVC	A	
			ST ₂	ST ₁				
X	X	X	X	X	X	X		ابعاد
								- اندازه‌گیری ضخامت
								۱-الف
X	X	X	X	X	X	X		خواص مکانیکی (استقامت کشی و درصد افزایش طول نسی)
								- بدون کهنجک
X	X	X	X	X	X	X		- بعد از کهنجک در کوره هوا
X	X	X	X	X	X	X		- بعد از کهنجک قطعات کابل تکمیل شده
X								- بعد از غوطه‌وری در روغن داغ
								۲
								- الف
								- ب
								- پ
								- ت
								خواص ترموپلاستیکی
			X	X		X		- آزمون فشار در دمای بالا (فرورفنگی)
			X	X		X		- رفتار در دمای پایین
								۳-الف
								- ب
								آزمونهای متفرقه
			X	X		X		- آزمون تلفات جرم در کوره هوا
			X	X		X		- آزمون شوک حرارتی (ترک‌خوردگی)
			X	X		X		- شاخص جریان ذوب بدون کهنجک
			X	X		X		- آزمون تحمل حرارتی
			X	X		X		- جذب آب
			X	X		X		- آزمون انقباض
			X	X		X		- مقادیر دوده (کربن سیاه)
								۴-ج
								- ج
								۴-الف
								- ب
								- پ
								- ت
								- ث
								- ج
								- ج

"X" نشانگر آن است که آزمون نوعی باید انجام شود.
تحت بررسی - ۱

جدول (۱۳) مقررات آزمون برای مشخصات مکانیکی مواد عایق

(قبل و بعد از کهنه‌گی)

۴	۳	۲	۱	
XLPE	PVC	واحد	علام اختصاری برای ترکیبات (بند ۲-۱ را ببینید)	.
	A			
۹۰	۷۰	°C	حداکثر درجه حرارت نامی هادی (بند ۱-۴ را ببینید)	
۱۲/۵	۱۲/۵	N/mm ^²	بدون کهنه‌گی (بند ۵ از (۱))	۱
۲۰۰	۱۵۰	%	حداقل مقادار استقامت کششی حداقل افزایش طول نسبی در لحظه پارگی	۱-۱ ۲-۱
۱۳۵	۱۰۰	°C	بعد از کهنه‌گی در کوره هوا (بند ۶ از (۱))	۲
±۳	±۲	°C	طرز عمل : - درجه حرارت - رواداری	۰-۲
۷	۷	روز	- تداوم استقامت کششی :	۱-۲
±۲۵	۱۲/۵	N/mm ^²	الف- حداقل مقادار بعد از کهنه‌گی	
	±۲۵	%	ب - حداکثر تغیرات ° افزایش طول نسبی در لحظه پارگی	۲-۲
±۲۵	۱۵۰	%	الف- حداقل مقادار بعد از کهنه‌گی	
	±۲۵	%	ب - حداکثر تغیرات °	

* تغیرات: اختلاف بین مقادار میانی بدست آمده بعد از کهنه‌گی و مقادار میانی بدست آمده بدون کهنه‌گی که به درصد بیان می‌شود
(۱) استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جدول (۱۴) مقررات آزمون برای خواص مکانیکی غلاف

(قبل و بعد از کهنجی)

۷.	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
SE _۱	ST _۷	ST _۳	ST _۲	ST _۱		علام اختصاری انواع ترکیبات غلاف*	الف
الاستومر	ترموپلاستیک					خواص اصلی ترکیبات غلاف	ب
۸۵	۹۰	۸۰	۹۰	۸۰	۰	حداکثر درجه حرارت نامی هادی که غلاف کابل می‌تواند برای آن استفاده شود**	ب
۱۰	۱۲/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۲/۵	N/mm ^۱	بدون کهنجی (بند ۵ از (۱))	۱
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	%	حداقل مقادیر مقاومت کششی حداقل افزایش طول نسبی در لحظه پارگی	۱-۱ ۲-۱
۱۰۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	بعد از کهنجی در کوره هوا (بند ۶ از (۱))	۲
۷	۱۴	۱۰	۷	۷	روز	طرز عمل : - درجه حرارت (رواداری ۵°C) - تداوم	۰-۲ ۱-۲
±۳۰			۱۲/۵	۱۲/۵	N/mm ^۱	استقامت کششی : الف - حداقل مقادیر بعد از کهنجی ب - حداکثر تغییرات***	
۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	%	افزایش طول نسبی در لحظه پارگی :	۲-۲
±۴۰			±۲۵	±۲۵	%	الف - حداقل مقادیر بعد از کهنجی ب - حداکثر تغییرات***	

* معنی این علامتهای اختصاری در بند ۱-۵ آمده است.

** ترکیبات غلاف براساس پلی اتیلن ترمومیلانیک می‌باشند.

*** SE_۱، ترکیب غلاف الاستومری براساس پلی کلروپیرن، کلروسولفونیت پلی اتیلن یا پلیمرهای مشابه می‌باشد.

بند ۱-۵ را بینید.

**** تغییرات: اختلاف بین مقادیر میانی بدست آمده بعد از کهنجی و مقادیر میانی بدست آمده بدون کهنجی است که به درصد بیان می‌شود.

***** استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

جدول (۱۵) مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق
و غلاف ازmade PVC

۵	۴	۳	۲	۱	۰
ST ₂	ST ₁	PVC		علام اختصاری ترکیبات	الف
		A			
غلاف	عایق			PVC	ب
۱۰۰	—	—	°C	تلفات جرم در کوره هوا (بند ۷ از ((1)))	۱
۷	—	—	روز	طرز عمل : - درجه حرارت (رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$))	۱-۱
۱/۵	—	—	mg/cm ³	- تداوم حداکثر تلفات جرم مجاز	۲-۱
۹۰	۸۰	۸۰	°C	آزمون فشار در درجه حرارت بالا (بند ۸ از ((1)))	۲
(۱) از ۵-۲-۸ بند	(۱) از ۵-۱-۸	ساعت		درجه حرارت آزمون (با رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$))	۱-۲
۵۰	۵۰	۵۰	%	زمان تحت بار حداکثر عمق فرورفگی **	۲-۲ ۳-۲
-10	-10	-10	°C	رفشار در دمای پائین (بند ۹ از ((1))) آزمونها بدون کهنسی قبلی انجام شود: آزمون خمی در سرما برای قطر کوچکتر از ۱۲/۵ میلیمتر	۳ ۱-۳
-10	-10	-10	°C	دماهی آزمون (رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)) آزمون از دیاد طول در سرما روی قطعات دبل شکل	۲-۳
-10	-10	-10	°C	دماهی آزمون (رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)) آزمون در سرما دماهی آزمون (رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$))	۳-۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	°C	آزمون شرک حرارتی (بند ۱۰ از ((1))) دماهی آزمون (رواداری ۲۰°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$))	۴ ۱-۴
۱	۱	۱	ساعت	تماری آزمون	۲-۴

Indentation

**

استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

(۱)

ادامه جدول (۱۵) مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق
و غلاف از ماده PVC

۵	۴	۳	۲	۱	.
ST ₂	ST ₁	PVC		علام اخصاری ترکیبات	الف
		A			
غلاف	عایق			مورد استفاده از ترکیبات PVC	ب
		۷۰	°C	جذب آب (بند ۱۹ از (۱)) روشهای الکتریکی دما (رواداری ۲۰°C) تداوم	۶ ۱-۶ ۲-۶ ۳-۶
		۱۰	روز		

جدول (۱۶) مقررات آزمون برای مشخصات ویژه عایق

و غلاف از ماده عایق PE

۴	۳	۲	۱	
ST ₇	ST ₃		علامی اختصاری ترکیبات	الف
غلاف			مورد استفاده از ترکیبات PE	ب
			چگالی * (بند ۱۱ از (۱))	۱
۲/۵ ± ۰/۵	۲/۵ ± ۰/۵	%	مقدار دوده سیاه (بند ۱۸ از (۱)) مقدار نامی رواداری	۲ ۱-۲ ۲-۲
**	**	°c ساعت %	آزمون انقباض (بند ۲۰ از (۱)) درجہ خبرارت (رواداری ۴۲ °C) تدابع حداکثر انقباض مجاز	۳ ۱-۳ ۲-۳ ۳-۳

* اندازه گیری چگالی فقط برای سایر آزمونها مورد نیاز است.

(۱) استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

تحت بررسی

*

(۱)

**

جدول (۱۷) مقررات آزمون برای مشخصات ویژه

اتواع مواد عاچی الستومری

۳	۲	۱	
XLPE		علام اختصاری ترکیبات عاچن	الف
		آزمون تحمل گرمابی (بند ۱۴ از (۱))	۱
۲۰۰	°C	ظرف عمل: درجه حرارت مرآ (رواداری $\pm 2^{\circ}\text{C}$)	۱-۱
۱۵	دقیقه	زمان تحت بار	
۲۰	N/cm ²	نیروی کششی	
۱۷۵	%	حداکثر افزایش طول نسی تحت بار	۲-۱
۱۵	%	حداکثر افزایش طول دائم بعد از سرد شدن	۳-۱
		جذب آب (بند ۱۹ از (۱))	۲
۸۵	°C	روش نقل سنجی	۱-۲
۱۴	روز	درجه حرارت (رواداری $\pm 2^{\circ}\text{C}$)	۲-۲
۱۰	mg/cm ²	تداوم	۳-۲
		حداکثر تغیرات جرم	۴-۲
		آزمون انقباض (بند ۲۰ از (۱))	۳
۱۳۰	°C	درجه حرارت (رواداری $\pm 2^{\circ}\text{C}$)	۱-۳
۱	ساعت	تداوم	۲-۳
۴	%	حداکثر انقباض مجاز	۳-۳

* تغیرات بزرگتر از 1 mg/cm^2 برای XLPE با چگالی بزرگتر از ۱ در نظر گرفته می‌شود.

(۱) استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

جدول (۱۸) مقررات آزمون برای مشخصات ویژه غلافهای الاستومر

۳	۲	۱	
SE,		علامت اختصاری ترکیبات	الف
۱۰۰	°C	آزمون غرطه‌وری در روغن و تعیین مشخصات مکانیکی (بند ۵ و ۱۵ از استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) طرز عمل : دمای روغن (رواداری ۲۵°C ± ۲°C)	۱ ۱-۱
۲۴	ساعت	تداوم	
± ۴۰	%	حداکثر تغییرات * مجاز الف- استقامت کشش	۲-۱
± ۴۰	%	ب - افزایش طول نسبی در لحظه پارگی	
۲۰۰	°C	آزمون تحمل حرارتی (بند ۱۴ از استاندارد ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) طرز عمل : درجه حرارت (رواداری ۲۵°C ± ۲°C)	۲ ۱-۲
۱۵	دقیقه	زمان تحت بار	
۲۰	N/cm²	نیروی کشش	
۱۷۵	%	حداکثر افزایش طول نسبی تحت بار	۲-۲
۱۵	%	حداکثر افزایش طول دائم بعد از سردشدن	۳-۲

* تغییرات: اختلاف بین مقادیر میانی بدست آمده بعد از کهنه‌گی و مقدار میانی بدست آمده بدون کهنه‌گی که بر حسب درصدی از مقدار اول بیان می‌شد.

پیوست الف

روش محاسبه فرضی^۱ برای تعیین ابعاد پوشش‌های محافظ

ضخامت پوشش‌های کابل مانند غلافها و زره، مطابق جداول به قطر نامی کابل بستگی دارد. موضوع فوق گاهی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد. قطرهای نامی محاسبه شده لزوماً همان مقادیر واقعی بدست آمده در تولید نیستند. در مرزهای مقادیر تعیین شده در جداول، بدلیل تفاوت جزئی قطر محاسبه شده از مقدار واقعی، چنانچه ضخامت پوشش با قطر واقعی مطابقت نداشته باشد مشکلات می‌تواند افزایش یابد.

تغییرات در ابعاد هادی شکل داده شده، بین تولیدکنندگان و روش‌های مختلف محاسبه باعث تفاوت‌هایی در قطر نامی می‌شود و بنابراین ممکن است باعث تغییراتی در ضخامت پوشش بکاررفته در یک طرح واحد کابل شود.

برای اجتناب از این مشکلات روش محاسبه فرضی ایجاد شده است. این روش بر پایه نادیده گرفتن شکل و درجه تراکم هادیها بوده و قطر فرضی از رابطه‌ای که بر پایه سطح مقطع نامی هادی، ضخامت عایق و تعداد رشته‌ها می‌باشد، محاسبه می‌گردد. بنابراین ضخامت غلاف و سایر پوششها با استفاده از رابطه یا جداول به قطرهای فرضی بستگی پیدا می‌کند. روش محاسبه قطر فرضی به دقت تعیین شده است و ابهامی در مورد ضخامت پوشش بکاررفته که مستقل از تفاوت‌های جزئی روش‌های تولید است وجود ندارد. این روش استاندارد طراحی کابل، محاسبه ضخامت‌ها را برای هر اندازه کابل، از قبل ممکن می‌سازد.

از محاسبه فرضی فقط برای تعیین ابعاد غلافها و پوشش‌های کابل استفاده شده و جانشینی برای محاسبه قطرهای معمولی مورد نیاز برای مقاصد عملی که باید بطور جداگانه محاسبه شود نمی‌باشد.

الف - ۱ - کلبات

الف - ۱ - ۱ - روش فرضی محاسبه ضخامت پوشش‌های مختلف در کابل طوری است که هرگونه اختلاف که می‌تواند در محاسبات مستقل بوجود آید (بعنوان مثال به علت فرض کردن ابعاد هادی و اختلافات

غیرقابل اجتناب بین قطرهای واقعی و نامی) از بین می‌رود.

الف - ۲-۱- ضخامت‌ها و قطرها باید با تقریب یک رقم اعشار گرد^۱ شوند.

الف - ۳-۱- نوارهای نگهدارنده، مانند نواری که در جهت عکس پیچش^۲ زره روی آن قرار می‌گیرد، چنانچه ضخیم‌تر از $\frac{3}{0}$ میلیمتر نباشد در این روش محاسبه، نادیده گرفته می‌شوند.

الف ۲- روش محاسبه

الف ۱-۲- هادیها

قطر فرضی (d_L) هادی، بدون درنظر گرفتن شکل یا تراکم هادیها، برای هر سطح مقطع نامی در جدول (الف - ۱) داده شده است.

جدول (الف - ۱)

سطح مقطع نامی هادی	d_L	سطح مقطع نامی هادی	d_L
mm^2	(mm)	mm^2	(mm)
۱/۵	۱/۴	۹۵	۱۱
۲/۵	۱/۸	۱۲۰	۱۲/۴
۴	۲/۳	۱۵۰	۱۳/۸
۶	۲/۸	۱۸۵	۱۵/۳
۱۰	۳/۶	۲۴۰	۱۷/۵
۱۶	۴/۵	۳۰۰	۱۹/۵
۲۵	۵/۶	۴۰۰	۲۲/۶
۳۵	۶/۷		
۵۰	۸/۰		
۷۰	۹/۴		

1- Rounded

2- Counter-Helix

الف - ۲-۲ - رشته‌ها

قطر فرضی D_c هر رشته بصورت زیر بدست می‌آید.

$$D_c = d_L + 2t_i \text{ میلیمتر}$$

که t_i ضخامت نامی عایق می‌باشد (جدول (۱-۴) و (۱-۵)).

در صورتیکه هادی هم مرکز بکار رود، طبق بند الف - ۵-۲ باید دقت بیشتری بعمل آید.

الف - ۲-۳ - قطر روی رشته‌های تاییده شده

قطر فرضی روی رشته‌های تاییده شده D_f بدین صورت بدست می‌آید:

الف - برای کابل‌های چندرشته‌ای با هادیهای دارای سطح مقطع نامی یکسان

$$D_f = k D_c \text{ به میلیمتر}$$

که ضریب k طبق جدول (الف-۲) بدست می‌آید.

ب - برای کابل‌های چهاررشته‌ای دارای یک رشته با سطح مقطع کوچکتر:

$$D_f = \frac{\frac{2}{41} (3 D_{c1} + D_{c2})}{4} \text{ به میلیمتر}$$

D_{c1} ، قطر فرضی هادی عایق شده فاز، شامل لایه فلزی در صورت موجود بودن.

D_{c2} ، قطر فرضی هادی عایق شده با سطح مقطع کمتر.

الف - ۴-۲ - پوشش‌های داخلی

قطر فرضی روی پوشش داخلی (D_B) بدین صورت بدست می‌آید:

که برای قطرهای فرضی روی رشته‌های تاییده شده (D_f) تا و خود ۴۰ میلیمتر t_B برابر $\frac{1}{4}$ میلیمتر است و برای D_f بیش از ۴۰ میلیمتر t_B برابر $\frac{6}{5}$ میلیمتر است.

این مقادیر فرضی t_B برای مورد زیر بکار می‌روند:

الف - کابل‌های چندرشته‌ای:

- با پوشش داخلی یا بدون آن.

- یک پوشش داخلی بصورت اکسیرو دشده یا نوار پیچ شده.

ب - کابل‌های تکرشته:

با پوشش داخلی بصورت اکسیزودشده یا نوار پیچ شده.

جدول (الف - ۲)

ضریب تجمع (k)	تعداد رشته‌ها	ضریب تجمع (k)	تعداد رشته‌ها
۶	۲۵	۲	۲
۶	۲۶	۲/۱۶	۳
۶/۱۵	۲۷	۲/۴۲	۴
۶/۴۱	۲۸	۲/۷	۵
۶/۴۱	۲۹	۳	۶
۶/۴۱	۳۰	۳	۷
۶/۷	۳۱	۳/۳۵	۷*
۶/۷	۳۲	۳/۴۵	۸
۶/۷	۳۳	۳/۶۶	۸*
۷	۳۴	۳/۸	۹
۷	۳۵	۴	۹*
۷	۳۶	۴	۱۰
۷	۳۷	۴/۴	۱۰*
۷/۲۳	۳۸	۴	۱۱
۷/۲۳	۳۹	۴/۱۶	۱۲
۷/۲۳	۴۰	۵	۱۲*
۷/۶۷	۴۱	۴/۴۱	۱۳
۷/۶۷	۴۲	۴/۴۱	۱۴
۷/۶۷	۴۳	۴/۷	۱۵
۸	۴۴	۴/۷	۱۶
۸	۴۵	۵	۱۷
۸	۴۶	۵	۱۸
۸	۴۷	۷	۱۸*
۸/۱۵	۴۸	۵	۱۹
۸/۴۱	۵۲	۵/۲۳	۲۰
۹	۶۱	۵/۲۳	۲۱
		۵/۶۷	۲۲
		۵/۶۷	۲۳
		۶	۲۴

تمام رشته‌ها در بک لایه بهم تابیده شده‌اند.

*

الف - ۵-۲- هادیهای هم مرکز

افزایش قطر با توجه به هادیهای هم مرکز در جدول (الف - ۳) آمده است.

جدول (الف - ۳) افزایش در قطر با توجه به هادیهای هم مرکز

افزایش در قطر	سطح مقطع نامی هادی هم مرکز	افزایش در قطر	سطح مقطع نامی هادی هم مرکز
(mm)	(mm ²)	(mm)	(mm ²)
۱/۷	۵۰	۰/۵	۱/۵
۲	۷۰	۰/۵	۲/۵
۲/۴	۹۵	۰/۵	۴
۲/۷	۱۲۰	۰/۶	۶
۳	۱۵۰	۰/۸	۱۰
۴	۱۸۵	۱/۱	۱۶
۵	۲۴۰	۱/۲	۲۵
۶	۳۰۰	۱/۴	۳۵

اگر سطح مقطع هادی هم مرکز بین دو مقدار داده شده در جدول (الف - ۳) بود افزایش قطر، مقدار مربوط به سطح مقطع بزرگتر خواهد بود.

الف - ۶-۲- لایه اضافی زیرین جهت کابلهای دارای زره نواری (اعمال شده روی پوشش داخلی)

افزایش قطر ناشی از لایه اضافی (میلیمتر)	قطر فرضی زیر لایه اضافی (میلیمتر)	
	تا و خود	بالاتر از
۱	۳۰	—
۱/۶	—	۳۰

الف - ۷-۲- زره

قطر فرضی روی زره (D_x) بدین صورت بدست می آید.

$$D_x = D_A + 2 t_A + 2 t_w \quad \text{به میلیمتر:} \quad \text{برای زره با مفتول تخت یا گرد:} \\ \text{که:}$$

$$D_A : \text{قطر زیر زره}$$

t_A : ضخامت یا قطر مفتول زره

t_w : ضخامت نوار قرارگرفته در جهت عکس پیچش مفتولهای زره (در صورت وجود) چنانچه بیشتر

$D_x = D_A + 4t_A$ از ۳/۰ میلیمتر باشد در مورد زره نواری:

D_A : قطر زیر زره

t_A : ضخامت نوار زره

پیوست ب

حداکثر مقاومت کابلهای تکرشته و چندرشته

براساس استاندارد ISIRI ۳۰۸۴ مقاومت هر هادی در 20°C نباید از مقادیر مشخص شده در جدول (ب-۱) بیشتر باشد. در استاندارد مذکور ابعاد و تعداد مفتولها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. که اطلاعات بیشتر در استاندارد مزبور قابل دستیابی می‌باشد.

هادیهای بکاررفته در سیستم توزیع معمولاً "از هادیهای گروه دوم استاندارد ISIRI ۳۰۸۴ می‌باشد و جنس هادیها معمولاً" از نوع مس نرم شده و یا آلمینیوم می‌باشد، هادیهای دیگری نیز می‌تواند مورداستفاده قرار گیرند که از جمله مس نرم شده با اندود فلزی و یا آلمینیوم با اندود فلزی و یا پوشش فلزی و یا آلمینیوم با پوشش فلزی و اندود فلزی می‌باشد.

مقاومت هادیهای داده شده برای دمای 20°C می‌باشد که برای سایر دماها با استناد مطابق رابطه زیر تصحیح گردد.

$$R_t = R_{20} \cdot (1 + \alpha_{20} \cdot (t - 20)) \quad (\text{ب-۱})$$

که در این رابطه:

R_t : مقاومت هادی در دمای t درجه سانتیگراد

R_{20} : مقاومت هادی در دمای 20°C

α_{20} : ضریب گرمایی جنس هادی در 20°C

t : دمای هادی ($^{\circ}\text{C}$)

جدول (ب - ۱) حداقل مقاومت هادیهای تاییده شده منظم برای سیم و کابلهای تکرشته و چندرشته در دماي $20^{\circ}C$

هادیهای آلومینیومی با اندود فلزی و یا بدون آن یامفولهای با پوشش فلزی (Ω/Km)	هادی مسی		سطح مقطع نامی (mm^2)
	مفتولهای با اندود فلزی (Ω/Km)	مفتولهای بدون اندود فلزی (Ω/Km)	
۴/۶۱	۳/۱۱	۲/۰۸	۶
۳/۰۸	۱/۸۴	۱/۸۳	۱۰
۱/۹۱	۱/۱۶	۱/۱۵	۱۶
۱/۲۰	۰/۷۳۴	۰/۷۲۷	۲۵
۰/۸۶۸	۰/۵۲۹	۰/۵۲۴	۳۵
۰/۶۴۱	۰/۳۹۱	۰/۳۸۷	۵۰
۰/۴۴۳	۰/۲۷۰	۰/۲۶۸	۷۰
۰/۳۲۰	۰/۱۹۰	۰/۱۹۳	۹۵
۰/۲۵۳	۰/۱۰۴	۰/۱۰۳	۱۲۰
۰/۲۰۶	۰/۱۲۶	۰/۱۲۴	۱۵۰
۰/۱۶۴	۰/۱۰۰	۰/۰۹۹۱	۱۸۰
۰/۱۲۵	۰/۰۷۶۲	۰/۰۷۵۴	۲۲۰
۰/۱۰۰	۰/۰۶۰۷	۰/۰۶۰۱	۳۰۰
۰/۰۷۷۸	۰/۰۴۷۵	۰/۰۴۷۰	۴۰۰

پیوست پ

کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف

پ - ۱ - ولتاژ نامی

مقدار ولتاژ نامی کابل خودنگهدار فشار ضعیف $1 \text{ KV} / 0.6 \text{ می‌باشد.}$

پ - ۲ - هادی

هادیها از جنس آلمینیوم چندمفتولی به هم فشرده و گرد می‌باشد مشخصات آلمینیوم بکاررفته باید بدین صورت باشد.

پ - ۲-۱ - استقامت کششی آن باید از 90 N/mm^2 کمتر باشد.

پ - ۲-۲ - هدایت مخصوص در دمای 20°C باید از $264 \text{ n}\Omega.\text{m}/28$ (نانواهم متر) بیشتر باشد.
ضمناً "لایه خارجی در هادیها چندمفتولی باید در جهت دست راست (عقربه‌های ساعت) باشد و سطح خارجی هادیها باید صاف باشد.

پ - ۳ - عایق

پ - ۳-۱ - جنس عایق باید پلی‌اتیلن مخصوص با چگالی زیاد و سیاهرنگ بوده و در مقابل اثرات جوی مقاوم باشد.

پ - ۳-۲ - جهت شناسایی فازها باید روی جدار خارجی کابل هر فاز، برآمدگی‌های مشخصی به تعداد دو یا سه یا چهار عدد وجود داشته باشد. فاز روشناختی به هیچ برآمدگی نیاز ندارد.

پ - ۳-۳ - مقدار برآمدگی و فاصله آنها از یکدیگر باید بمنحوی باشد که تشخیص فاز مربوطه به راحتی میسر گردد. این اندازه‌ها به توافق سازنده و خریدار بستگی دارد.

پ - ۴ - سیم نگهدارنده کابل^۱

پ - ۴-۱ - جنس سیم نگهدارنده باید از آلیاژ آلمینیوم باشد که از ۷ رشته سیم کشیده شده که با فرآیند

ریختگی مدام و پیچیدن تولید شده است، باشد مشخصات هر یک از این رشته‌ها قبل از پیچیده شدن بصورت زیر می‌باشد.

پ - ۲-۴ - استقامت کششی سیم نگهدارنده باید از 294 N/mm^2 کمتر باشد.

پ - ۳-۴ - هدایت مخصوص در 20°C باید از $32/\text{n}\Omega/\text{m}$ تجاوز نکند.

میچگونه مفصل یا اتصالی در نگهدارنده مجاز نمی‌باشد مگر اینکه این اتصال در میله و یا سیم اصلی قبل از کشیدن نهایی انجام شده باشد. سیم نگهدارنده باید دایره‌ای شکل و بصورت چندمفتولی و فشرده باشد:

از سیم نگهدارنده بعنوان هادی ختنی نیز استفاده می‌شود. چنانچه سیم نگهدارنده دارای روپوش عایقی باشد باید توسط یک برآمدگی مقاوم طولی که به وضوح قابل تشخیص باشد، مشخص گردد.

پ - ۵ - طرح کابل

کابل متشکل از یک یا چهار هادی آلومینیوم گرد و چندمفتولی با عایق پلاستیکی می‌باشد و دارای یک نگهدارنده از جنس آلیاژ آلومینیوم که بصورت لخت یا عایق شده است، می‌باشد. اطلاعات ساختار کابل در جدول (پ - ۲) آمده است.

پ - ۶ - علائم و مشخصات کابل

روی سطح خارجی کابل بایستی اطلاعاتی ازقبل نام سازنده، سال ساخت، مشخصات فنی کابل در فواصلی که کمتر از 20 سانتیمتر است، حک شود.

پ - ۷ - آزمونهای نوعی

این آزمونها حداقل بر روی یک نمونه از کابل موردنظر انجام می‌شود. این آزمون تا هنگامی که جنس عایق، نوع ساختار یا روش ساخت کابل تغییر نکند، نیاز به تکرار ندارد.

پ - ۱-۷ - آزمونهای الکتریکی

پ - ۱-۱-۷ - آزمون ولتاژ

این آزمون بر روی کابل ساخته شده انجام می‌شود. نمونه‌ای از کابل به طول حداقل 10 متر در داخل آبی به دمای $25^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ برای مدت حداقل یک ساعت قرار داده می‌شود. ولتاژ آزمون 4 KV

و با فرکانس 50 Hz بین هر هادی عایق شده و آب، به مدت چهار ساعت اعمال می‌گردد. هیچگونه شکست عایقی نباید رخ دهد.

پ - ۱-۷-۲ - اندازه‌گیری مقاومت هادیها و نگهدارنده

اندازه‌گیری مقاومت هادیها فاز و نیز نگهدارنده باید بر روی نمونه‌ای به طول حداقل 10 cm متر که از انتهای کابل تکمیل شده‌ای جدا شده است، انجام شود. قبل از اندازه‌گیری مقاومت، نمونه بایستی در دمای ثابت محیط که حداقل 10°C و حداکثر 30°C می‌باشد برای مدتی طولانی نگاه داشته شود تا به دمای محیط برسد و این زمان حداقل 12 ساعت می‌باشد. در صورتیکه از حمام روغن استفاده گردد این زمان کاهش می‌باید.

مقاومت، با جریان مستقیم اندازه‌گیری می‌شود. مقاومت اندازه‌گیری شده برای دمای 20°C نباید از مقادیر داده شده در جدول (پ - ۴) بیشتر باشد.

پ - ۲-۷-۲ - آزمونهای مکانیکی و فیزیکی

این آزمونها برای هر هادی کابل بطور جداگانه انجام می‌شوند.

پ - ۲-۷-۱ - مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی عایق

عایق کابل بایستی آزمونهای جدول (پ - ۱) را با توجه به مشخصات ذکر شده در آن برآورده نماید.

جدول (پ - ۱)

نیازمندیها	روش آزمون	واحد	خواص
$0/1 \dots 0/5$ 20	ISIRI ۳۱۱۲ ISIRI ۳۱۱۲	$2/10\text{ min}$ N/mm^2	شاخص ذوب حداقل استقامت کششی تفیرات بعد از: حداکثر کهنگی *
± 25 400	ISIRI ۳۱۱۲	%	حداکثر اضافه طول در نقطه پارگی تفیرات بعد از: حداکثر کهنگی *
± 25 $2/6 \pm 0/25$	IEC ۵۳۸	%	مقدار کربن سیاه مقاومت در برابر اثرات فشارهای محیطی
24 3	ASTM D ۱۶۹۳-۷۰ IEC ۵۳۸	h %	و ترک برداشتن f_0 ** حداکثر انقباض در 22°C و 115°C و 24°C ***

100°C و 240°C ساعت *
آزمون در $10\%/\text{h}$ محلول انجام شود **

پ - ۲-۷- آزمون خمین

این آزمون باید بر روی نمونه‌ای از کابل تمام شده انجام گیرد. نمونه بایستی حداقل یک دور بطور کامل بر روی استوانه آزمون پیچیده شود. سپس کابل باز شده و در طرف دیگر استوانه با 180° انحراف پیچیده شود. این عملیات برای دو بار تکرار گردد. قطر استوانه آزمون $10(D + d)$ می‌باشد که در آن:

D : قطر واقعی کابل (حداقل قطر دایره محیطی) به میلیمتر

d : قطر واقعی هادی به میلیمتر

هیچ شکاف و ترکی نباید مشاهده گردد.

جدول (ب - ۲) کابل خودنگهدار هوانی بدون هایی روشنایی - ساختار و انبعاد

تعداد و مقطع هایهای فاز		نگهدارنده		کابل تکمیل شده	
تعداد و مقطع هایهای mm ²	نمایه فاز	قطر هایی بدون عایق ۱ (حداکثر) mm	تعداد سطح مقطع mm ²	قطر هایی بدون عایق ۱ (حداکثر) mm	استقامت کششی (حداکثر) KN
۱×۱۶+۲۵	۱×۱۴	۴/۰	۴/۰	۷/۴	۱۹/۲۱
۲×۱۶+۲۵	۲×۱۶	۴/۰	۴/۰	۷/۴	۱۹/۲۱
۲×۲۵+۲۵	۳×۲۵	۶/۰	۶/۰	۷/۴	۲۲/۲۲
۲×۳۵+۲۵	۳×۳۵	۷/۰	۶/۰	۷/۴	۲۲/۲۶
۲×۵۰+۳۵	۳×۵۰	۸/۰	۷/۰	۱۰/۳	۲۸/۳۰
۲×۷۰+۵۰	۳×۷۰	۹/۰	۸/۰	۱۲/۲	۳۴/۳۶
۲×۹۵+۷۰	۳×۹۵	۱۱/۰	۹/۰	۲۰/۶	۳۹/۴۱
۲×۱۲۰+۷۰	۳×۱۲۰	۱۳/۰	۹/۰	۲۰/۶	۴۲/۴۵

۱ - پیازگین، با دو بار اندازه‌گیری در زاویه‌های قائمه برای یک مقطع بدست می‌آید.

جدول (ب - ۳) کابل خودنگهدار هوایی با هادی روشنایی - مساختار و ابعاد

- میانگین، با دو بار اندازه‌گیری در زاویه‌های قائمه برای یک مقطع بدست می‌آید.

جدول (ب-۴) مقاومت و ضخامت عایق هادیهای کابل خودنگهدار هوایی

سطح مقطع نامی هادی mm ²	حداکثر مقاومت DC در ۲۰°C (Ω/Km)		حداقل ضخامت متوسط عایق * (mm)
	هادی فاز	هادی خشی	
۱۶	۱/۹۱	—	۱/۰
۲۵	۱/۲۰	۱/۳۸	۱/۰
۳۵	۰/۸۶۸	۰/۹۸۶	۱/۰
۵۰	۰/۶۴۱	۰/۷۲۰	۱/۲
۷۰	۰/۴۴۳	۰/۴۹۳	۱/۴
۹۵	۰/۳۲۰	—	۱/۴
۱۲۰	۰/۲۵۳	—	۱/۶

حداکثر مقاومت DC ۱۶ میلیمترمربعی روشنایی خیابان در ۲۰°C ۱/۹۱ ohm/Km

می باشد.

* مقدار متوسط ضخامت عایق از مقادیر تعیین شده نبایستی کمتر باشد. ضخامت هر قطعه ممکن است از ضخامت متوسط مشخص شده کمتر باشد ولی همواره مقدار اختلاف نبایستی از $0/1 \pm 10\%$ میلیمتر از مقدار متوسط مشخص شده بیشتر باشد. برای ضخامت عایق، شش اندازه‌گیری بصورت شعاعی روی قطعه عایق باید انجام شود. این اندازه‌گیری می‌تواند در فواصل مسواری دور محیط کابل، بجز سطوح برجسته انجام شود. هنگامیکه آزمون قطعه روی هادی چندمفوتویی صورت می‌گیرد، اندازه‌گیریها باید بصورت شعاعی در جهتی که ضخامت عایق نازکتر است (یعنی بین برجستگیهای ناشی از چندمفوتویی کردن) انجام شود.

ب-۲-۳-۲-۷- استقامت کششی نگهدارنده

استقامت کششی نگهدارنده بایستی بر روی یک نمونه با حداقل طول ۵ متر انجام شود. استقامت کششی نگهدارنده نباید از مقادیر جداول (ب-۲) و (ب-۳) کمتر باشد.

ب - ۴-۲-۷ - شبیه‌سازی آزمون تشعشع خورشیدی

محفظه‌ای که آزمون در آن انجام می‌شود باید دارای وسایلی در بالای صفحه اندازه‌گیری اشعه باشند، بطوریکه مقدار تابش اشعه در آن $10\% / 12 \text{ KW/m}^2$ ، باشد. ازین مقدار تاییده شده باید $5 \text{ W/m}^2 \pm 25\%$ دارای طول موجی برابر 280 تا 320 نانومتر و $63 \text{ W/m}^2 \pm 25\%$ دارای طول موجی برابر 320 تا 400 نانومتر باشد. مقدار 12 KW/m^2 باید شامل هرگونه تشعشع منعکس شده از محفوظه آزمون و دریافت شده توسط نمونه تحت آزمون باشد. این مقدار شامل تشعشع طول موج بلند مادون قرمز که از محفوظه آزمون منتشر می‌شود، نمی‌باشد. نمونه مورد آزمون بایستی بر روی پایه یا صفحه‌ای با هدایت حرارتی و ظرفیت حرارتی مشخص قرار داده شود، بطوریکه از سایر نمونه‌ها فاصله داشته تا آنها مانع رسیدن نوری از منبع تابش به آن نشده و مورد تابش دوباره قرار نگیرد.

نمونه مورد آزمون باید یک هادی عایق شده بطول حداقل 2 متر از کابل تمام شده باشد و حداقل طولی برابر $5/0$ متر از آن باید در معرض تابش قرار گیرد. قبل از آزمون باید سطح کابل به دقت با چشم مورد بازدید قرار گیرد. نمونه مورد آزمون باید حداقل دارای یک خم 180° باشعاع ده برابر قطر خارجی هادی عایق شده باشد و نمونه طوری در محفظه قرار داده شود که سطح خارجی آن به طرف منبع تابش باشد. از نمونه باید بطور مداوم جریان الکتریکی عبور داد طوری که دمای هادی به حداتر دمای مجاز عملکرد آن برسد.

نمونه باید به ترتیب زیر تحت آزمون قرار گیرد:

در یک دوره 24 ساعته با 20 ساعت تابش و 4 ساعت تاریکی محفظه، که 12 بار تکرار می‌گردد. در طول تابش دمای محفظه باید در حدود $55^\circ \text{C} \pm 5^\circ$ نگاه داشته شود. محفظه باید دارای وسایلی باشد که جریان هوا را داخل آن ایجاد کند، سرعت هوای داخل محفظه باید از 5 m/s کمتر باشد. بعد از آزمون با چشم غیر مسلح نمونه باید مورد بازرسی قرار گیرد و هیچ ترک و شکافی نباید مشاهده شود. برای تکمیل این آزمون نمونه باید تحت آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی به مدت 5 دقیقه قرار گیرد. قبل از آزمون نمونه باید در آب به دمای $10^\circ \text{C} \pm 20^\circ \text{C}$ برای مدت حداقل یک ساعت غوطه ور شود. ولتاژ $5/2 \text{ KV}$ بین آب و هادی اعمال گردد. هیچ شکستی در عایق نباید پدید آید.

پ - ۸ - آزمون برای کابلهای تحویلی

پ - ۸ - آزمون ولناز

تمام طولهای تحویلی باید در آب به دمای $20^{\circ} \pm 10^{\circ}$ به مدت حداقل ۱۰ دقیقه غوطهور شده و سپس ولناز KV ۵/۲، ۵۰ هرتز بین هادیهای عایق شده و آب به مدت ۵ دقیقه اعمال گردد، هیچ شکستی نباید در طول مدت آزمون رخ دهد.

پ - ۸ - آزمون نمونه

آزمونها حداکثر بر روی ده درصد طول کابلهای ساخته شده انجام گیرد.

پ - ۸ - ۱ - کتربل ساختمان

ساختمان و ابعاد کابل باید مورد آزمون قرار گرفته و نیازهای جداول (پ - ۲)، (پ - ۳) و (پ - ۴) را برآورد.

پ - ۸ - ۲ - اندازه‌گیری مقاومت هادی و نگهدارنده

اندازه‌گیری مقاومت بر روی نمونه‌ای از کابل به طول حداقل ۱۰ متر انجام می‌گیرد که باید نیازهای جدول (پ - ۴) را برآورد.

پ - ۹ - بسته‌بندی کابل

اندازه بسته‌ها و وزن با توافق بین سازنده و خریدار تعیین می‌شود.

کابلها باستی در مقابل آسیهای احتمالی ناشی از حمل و نقل و بارگیری حفاظت شوند. و در صورتی که به بسته‌بندی خاصی برای حمل نیاز باشد باید توسط خریدار و در زمان سفارش مشخص گردد. روی هر بسته باید اطلاعات زیر نوشته شود:

- مشخصات فنی کابل؛

- طول کابل؛

- وزن خالص کابل؛

- وزن کل بسته؛

- نام سازنده؛

- شماره قرقه.

ب - ۱۰ - شدت جریان مجاز کابل

میزان شدت جریان مجاز و درجه حرارت محیط نصب و همچنین شدت جریان اتصال کوتاه کابل در یک ثانیه براساس حداکثر درجه حرارت مجاز قابل تحمل عایق کابل باید از طرف سازنده کابل اعلام شود. جدول (ب - ۵) جریان مجاز کابلهای خودنگهدار را در شرایط تعیین شده نشان می دهد. این جدول هنگامی که اطلاعات دقیقی در مورد کابلهای خودنگهدار در دسترس نباشد قابل استفاده می باشد.

جدول (ب - ۵) جریان مجاز کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف $V_0 = 1 KV / 0.6 m/s$

حداکثر جریان مجاز برای یک ثانیه (KV)	جریان قابل حمل در $35^\circ C$ *	تعداد و سطح مقاطع هادیهای فاز، خنثی و روشنایی (mm ²)
1	78	$1 \times 16 + 16 + 25$
1	68	$2 \times 16 + 16 + 25$
1/5	89	$3 \times 25 + 16 + 25$
1/5	110	$3 \times 35 + 16 + 25$
2/1	134	$3 \times 50 + 16 + 35$
3	162	$3 \times 70 + 16 + 50$
4/2	195	$3 \times 95 + 16 + 70$
4/2	225	$3 \times 120 + 16 + 70$

* مقادیر بر پایه حداکثر تشعشع خورشید و نیز حداکثر دمای مجاز هادی برابر $35^\circ C$ و سرعت باد $0.6 m/s$ و باار متقارن محاسبه شده است.
دمای محیط $35^\circ C$ درنظر گرفته شده است.

ب - ۱۱ - مشخصات لوازم و ابزار کار کابل فشار ضعیف

ب - ۱۱ - ۱ - سرکابلهای فشار ضعیف (هوایی)

ب - ۱۱ - ۱ - ۱ - سرکابل مخصوص نصب در هوای آزاد برای کابل خودنگهدار باید متناسب با درجه

حرارت و ارتفاع از سطح دریا در محیط نصب باشد، بطوریکه تغیرات جوی را بدون هیچگونه نقصی بتواند بخوبی تحمل نماید.

بادآوری : سطح مقطع و ولتاژ اسمی شبکه هنگام سفارش باید از طرف خریدار اعلام شود.

پ-۱-۱-۲- سرکابل باید مقاوم در برابر پرتو خورشید باشد بهنحوی که در طول بهرهبرداری، شکاف روی سطح خارجی سرکابل و یا عوارض مشابه ایجاد ننماید.

پ-۱-۱-۳- مشخصات فنی سرکابل از لحاظ جنس عایق، ابعاد، وزن، ولتاژ آزمون و غیره بطور دقیق و کامل باید در پیشنهاد شرکت فروشنده ذکر گردد.

پ-۱-۱-۴- هر سرکابل باید همراه با لوازم تبعی مربوط به نصب بطور جداگانه و مستقل بسته‌بندی شود. در هر بسته باید دستورالعمل نصب (به زبان فارسی یا انگلیسی) منضم باشد.

پ-۱-۲- سرکابل‌های فشار ضعیف (داخلی)

پ-۱-۱-۱- سرکابل مخصوص نصب در داخل پست ترانسفورماتور مناسب جهت کابل خودنگهدار. سایر مشخصات و خصوصیات سرکابل و بسته‌بندی آن عیناً مانند سرکابل هوایی می‌باشد.

پ-۱-۳- مفصل کابل خودنگهدار

پ-۱-۱-۳-۱- مشخصات فنی مفصل کابل خودنگهدار فشار ضعیف بطور کامل و دقیق باید از طرف فروشنده، در پیشنهاد مناقصه خود اعلام شود. جنس مفصل و آبیاز آن نیز باید ذکر گردد.

پ-۱-۱-۳-۲- سایر مشخصات و خصوصیات مفصل کابل و بسته‌بندی آن باید مانند سرکابل باشد.

پ-۱-۴- کلمپها

پ-۱-۱-۴-۱- کلمپ موازی دوپیچه جهت اتصال هادی آلومینیومی به هادی مسی (سرویس مشترکین و روشنایی معابر)

پ-۱-۱-۴-۱-۱- مشخصات کلمپ فرق باید بطور دقیق به‌انضمام رسم فنی آن و جنس آبیاز آن در پیشنهاد شرکت فروشنده ذکر گردد.

پ-۱-۱-۴-۲- برای جلوگیری از نفوذ باران و گرد و خاک در داخل کلمپ، وجود محفظه عایق ضروری است.

محفظه مذکور باید طوری طراحی شده باشد، که پس از برقراری اتصال، کاملاً "مسدود گردد.

محفظه عایق باید در برابر تغییرات درجه حرارت و پرتو خورشید مقاوم باشد.

جنس و ابعاد محفظه باید توسط شرکت سازنده اعلام شود.

پ - ۱۱-۴-۳-۱- ساختمان محفظه عایق باید طوری باشد که حتی در هوای مرطوب محیط نصب، از

عبور جریان نشتی جلوگیری نماید. جنس محفظه عایق می‌تواند از پلی‌اتیلن باشد.

پ - ۱۱-۴-۲- کلمپ موازی دوپیچه برای اتصال هادی آلومینیومی به هادی آلومینیومی

پ - ۱۱-۴-۱- مشخصات کلمپ مذکور و جنس آلیاژ آن و میزان کشش مجاز و حداقل کشش آن باید

بطور کامل از طرف شرکت فروشنده اعلام گردد.

پ - ۱۱-۴-۲- کلیه کلمپها باید در برابر زنگزدگی و رطوبت هوا مقاوم باشند.

پ - ۱۱-۴-۳- این کلمپ نیز باید به محفظه عایق مجهز باشد.

پ - ۱۱-۳- کلمپ موازی دوپیچه برای اخذ انشعاب از خط گرم (شبکه تحت ولتاژ)

پ - ۱۱-۳-۱- ساختمان این کلمپ باید طوری طراحی شده باشد که برای برقراری اتصال الکتریکی

نیاز به باز کردن پوشش عایق کابل نباشد، بدین معنی که با سفت کردن پیچهای کلمپ، ارتباط

الکتریکی برقرار شود.

قسمت تحتانی کلمپ باید طوری باشد که با نگهدارش آن توسط آچار ویژه، بتوان به راحتی پیچهای

کلمپ را محکم نمود.

پ - ۱۱-۳-۲- جنس کلمپ، ابعاد، وزن و رسم فنی آن باید بطور دقیق از طرف شرکت سازنده اعلام

و ارائه شود. میزان کشش مجاز و حداقل کشش آن نیز ذکر گردد.

پ - ۱۱-۳-۳- این کلمپ نیز باید دارای عایق باشد، بطوری که آب و گرد و خاک و غیره نتواند داخل

کلمپ گردد.

پ - ۱۱-۴-۴- کلمپ آویز برای عبور سیم نگهدارنده (سیم نگهدارنده با پوشش عایق و بدون پوشش

عایق).

پ - ۱۱-۴-۱- کلمپ آویز باید در مقابل رطوبت کاملاً " مقاوم باشد و در طول بهره‌برداری ایجاد

زنگرزدگی ننماید.

پ - ۱۱-۴-۲- جنس کلمپ آویز باید از آلیاژ آلومنیوم بوده و قسمت داخلی آن طوری طراحی شده

باشد که سیم نگهدارنده در آن بخوبی جای گرفته و نلنzed.

پ - ۱۱-۴-۳- بدنه کلمپ آویز جهت سیم نگهدارنده (دارای پوشش عایق) نیز باید کاملاً "عایق باشد

و جنس عایق باید در برابر تغییرات درجه حرارت و پرتو خورشید مقاوم باشد. پیچ و مهره بکار رفته

باید ضدزنگ انتخاب شود.

پ - ۱۱-۴-۴- کلمپ آویز جهت سیم نگهدارنده (بدون پوشش عایق) باید در قسمت تحتانی آن

پوشش عایق داشته باشد تا از سائیدگی عایق کابل جلوگیری شود. این پوشش نیز باید در مقابل

عوامل جوی کاملاً مقاوم باشد.

پ - ۱۱-۴-۵- مشخصات فنی کلمپ آویز، جنس کلمپ و وزن آن، میزان کشش مجاز و حد اکثر

کشش آن (بر حسب نیوتن) در دو جهت عمودی و افقی باید در پیشنهاد شرکت سازنده ذکر گردد.

پ - ۱۱-۵- کلمپ انتهایی جهت سیم نگهدارنده (دارای پوشش عایق و بدون پوشش عایق)

پ - ۱۱-۵-۱- ساختمان داخلی کلمپ انتهایی باید مخروطی شکل باشد، بطوری که سیم نگهدارنده

در اثر کشش وارد (در اثر وزن و سایر نیروها) در داخل کلمپ محکمتر قرار گرفته و رها نشود.

پ - ۱۱-۵-۲- جنس کلمپ و قطعات مربوطه باید از فولاد ضدزنگ باشد (جهت سیم بدون پوشش

عایق) و برای سیم نگهدارنده با پوشش عایق، باید از آلیاژ آلومنیوم باشد.

پ - ۱۱-۵-۳- شرکت سازنده کلیه مشخصات کلمپ انتهایی شامل ابعاد، جنس، وزن، میزان کشش

جاز را به انضمام رسم فنی آن ارائه خواهد نمود.

پ - ۱۱-۵-۴- در داخل کلمپ انتهایی مخصوص سیم نگهدارنده با پوشش عایق، یک نوار عایق از

جنس پلی اتیلن پیش‌بینی گردد، بطوری که اطراف سیم را کاملاً "پوشاند. بدنه کلمپ مذکور

می‌تواند از آلومنیوم و سایر قطعات از فولاد ضدزنگ انتخاب شود.

پ - ۱۱-۵- نوار عایق (کمربند عایق)

پ - ۱۱-۵-۱- در طرفین کلمپ آویز و نزدیک کلمپ انتهایی نوار عایق (به شکل کمربند) بسته می‌شود تا

کابل بطور محکم و مطمئن در جای خود قرار گیرد و از سیم خودنگهدار جدا نشود.

پ - ۱۱-۵-۲- عرض نوار عایق در حدود ۷ میلیمتر و دارای شیار باشد، بطوری که پس از سفت کردن آن دور کابل، نتواند بخودی خود باز شود.

پ - ۱۱-۶- قلاب فولادی مخصوص نصب روی پایه چوبی یا بتنی

پ - ۱۱-۱-۶- جهت نصب کلمپ آویز و انتهایی به پایه از این قلاب فولادی استفاده می‌شود. جنس قلاب باید از فولاد گالوانیزه باشد و قطر میله آن حدود ۲۰ میلیمتر و سختی آن برابر ۵۰ کیلوگرم بر میلیمترمربع باشد.

پ - ۱۱-۲-۶- هر قلاب باید دارای یک عدد واشر فولادی گالوانیزه به ابعاد تقریبی 50×50 میلیمتر به انضمام مهره فولادی گالوانیزه باشد. جهت زوایای مسیر شبکه، باید قلاب مذکور تقویت شده باشد.

پ - ۱۱-۳-۶- میزان کشش مجاز و حداقل کشش قلاب بر حسب نیوتون، وزن، ابعاد و سایر مشخصات فنی به انضمام رسم فنی آن باید از طرف شرکت سازنده اعلام و ارائه شود.

پ - ۱۱-۷- قلاب فولادی مخصوص نصب روی دیوار

پ - ۱۱-۱-۷- قلاب فولادی گالوانیزه روی صفحه به ابعاد و ضخامت متناسب جوش داده شده و توسط چهار عدد پیچ و رول بلک روی دیوار نصب می‌شود. قلاب و پیچها باید برای کلمپ آویز و کلمپ انتهایی مناسب باشد.

پ - ۱۱-۲-۷- قطر میله قلاب باید در حدود ۳۰ میلیمتر باشد. نام یا علامت کارخانه سازنده و تیپ آن روی صفحه قلاب باید حک شود.

پ - ۱۱-۳-۷- شرکت سازنده باید میزان کشش مجاز واردشده روی قلاب را در دو جهت افقی و عمودی، اعلام نماید. ضمناً "جنس، وزن و رسم فنی آن در پیشنهاد خود باید ذکر و ارائه شود.

پ - ۱۱-۸- میخ فولادی با پوشش عایق

پ - ۱۱-۱-۸- ۱- جهت عبور کابل خودنگهدار از روی دیوار (بتنی، آجری و غیره) یا پایه چوبی از میخ فولادی با پوشش عایقی استفاده می‌شود. قطر دایره محل قرار گرفتن کابل باید متناسب با سطح مقطع کل کابل خودنگهدار باشد. در محفظه‌ای که کابل در آن قرار می‌گیرد پوشش عایقی تعییه شود

تا از اتصال احتمالی کابل به بدن میخ جلوگیری گردد.

پ-۱۱-۲-۸- طول میخ در حدود ۱۶ سانتیمتر و در انتهای میخ در حدود ۶ سانتیمتر رزوه شود.

قطر میخ از ۶ میلیمتر کمتر نباشد و جنس میخ از فولاد گالوانیزه باشد.

برای دیوارهای آجری و بتونی، انتهای میخ باید دارای رول‌پلاک متناسب و به طول در حدود ۵ سانتیمتر پیش‌بینی شود.

پ-۱۱-۳-۸- شرکت سازنده باید مشخصات فنی کامل میخ فولادی مذکور را به انضمام رسم فنی ارائه نماید.

سادآوری : بهتر است فاصله میخها روی دیوار از هم، در جهت افقی حداقل حدود ۷۵ سانتیمتر و در جهت عمودی مسیر کابل حداقل حدود ۱۰۰ سانتیمتر خواهد باشد.

پ-۱۱-۹- کلید فیوز

پ-۱۱-۱-۱- جهت قطع و وصل مدار از کلید فیوز مخصوص نصب در هوای آزاد استفاده می‌شود.

پ-۱۱-۲-۹- کلید فیوز باید قابل نصب روی پایه یا دیوار باشد. ساختمان کلید فیوز باید طوری طراحی شده باشد که قطع و وصل توسط میله عایق (پرج) بسهولت امکان‌پذیر باشد.

جهت اتصال کابل ورودی به کلید، باید بتوان با تغییر قطعات ارتباط (مسی یا آلومینیومی) کابل ورودی را (با هادی مسی یا آلومینیومی) به کلید وصل نمود.

پ-۱۱-۳-۹- فیوزها باید داخل سرپوش کلید قرار گیرند، به نحوی که هنگام قطع کلید بتوان سرپوش را توانما" با فیوزها از بدن جدا کرد. ساختمان سرپوش کلید باید طوری باشد که نتواند بخودی خود باز شود.

پ-۱۱-۴-۹- ساختمان و آزمون کلید فیوز باید طبق استاندارد IEC۲۶۹ یا VDE۰۶۶۰ و DIN۴۳۶۲۰ باشد. فیوزها باید از نوع چاقویی و بدن آن از جنس سرامیک باشد. نام یا علامت کارخانه سازنده فیوز و مشخصات فنی آن باید بطور خوانا و پاکنشدنی روی فیوز نوشته شود. همچنین نام سازنده و مشخصات فنی کلید باید روی بدن کلید حک گردد.

پ-۱۱-۵- کلیه قطعات فلزی کلید فیوز باید ضدزنگ بوده و پوشش عایقی آن در برابر تغییرات درجه حرارت محیط و پرتو خورشید مقاوم باشد.

پ-۱۱-۶- ظرفیت اسمی قطع کلید فیوز باید طبق استاندارد IEC۴۰۸ باشد.

پ - ۱۱-۷- شرکت فروشنده موظف است یک عدد نمونه کلید فیوز را جهت بررسی در اختیار خریدار قرار دهد.

پ - ۱۱-۸- شدت جریان اسمی کلید هنگام سفارش از طرف خریدار اعلام خواهد شد.

پ - ۱۰-۱۱- لوازم بدکی و ابزار کار

پ - ۱۱-۱- فهرست ابزار کار و لوازم یدکی جهت کابل کشی شامل نام و تیپ آنها به تفکیک، باید توسط شرکت فروشنده تهیه و در اختیار خریدار قرار گیرد. ضمناً "مدت تحويل لوازم یدکی باید مشخص و اعلام شود.

پ - ۱۰-۲- هنگام عقد قرارداد، خریدار تعداد لوازم و ابزار موردنیاز را همراه با کابل بشرح زیر اعلام می نماید:

- تعداد سرکابل فشار ضعیف (برای نصب در داخل یا در هوای آزاد)
- تعداد سرکابل فشار متوسط (برای نصب در داخل یا در هوای آزاد)
- تعداد مفصل سرکابل (برای کابل فشار ضعیف یا فشار متوسط)
- تعداد مفصل سیم نگهدارنده (با پوشش عایق یا بدون پوشش عایق)
- تعداد کلمپ اتصال کابل (آلومینیوم - آلومینیوم) و (مس - آلومینیوم) برای کابل موردنیاز
- تعداد کلمپ آویز (سطح مقطع کابل و تعداد رشته ها ذکر شود)
- تعداد کلمپ انتهایی (سطح مقطع کابل و تعداد رشته ها ذکر شود)
- تعداد کلمپ بیمتال (سطح مقطع هادی آلومینیومی و هادی مسی ذکر شود)
- تعداد قلاب صفحه دار
- تعداد قلاب برای پایه
- تعداد میخهای با پوشش عایقی
- تعداد نوار عایق
- تعداد کلید فیوز
- نام و تعداد سایر قطعاتی که بر حسب طرح موردنیاز است.

پیوست ت

نشانه‌گذاری

در این پیوست رنگ رشته‌های کابل، غلاف و نیز نحوه مشخص کردن کابلها با ساختارهای مختلف بررسی شده است. در بیان مطالب این قسمت از استانداردهای آلمانی استفاده شده است.

ب - ۱ - رنگ رشته‌های کابل

کابلهای فشار ضعیف KV ۱ / ۶۰ مطابق استاندارد ۲۹۳ DIN VDE بصورت جدول زیر

می‌باشد:

جدول (ت - ۱) رنگ رشته‌های کابل فشار ضعیف

تعداد رشته	با هادی حفاظتی	بدون هادی حفاظتی	با هادی هم مرکز
۲	سیز و زرد-سیاه	قهوه‌ای-آبی روشن	سیاه-آبی روشن
۳	سیز و زرد-سیاه-آبی روشن	سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای	سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای
۴	سیز و زرد-سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای	سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای-سیاه	سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای-سیاه
۵	سیز و زرد-سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای-سیاه	سیاه-آبی روشن-قهوه‌ای-سیاه-سیاه	سیاه با شماره‌های چاپ شده روی رشته‌ها


کابلهای تکرشته‌ای عموماً "سیاهرنگ" می‌باشند و رنگ سیز و زرد نیز مجاز می‌باشد.

ت - ۲ - رنگ غلانهای کابلها


رنگ غلاف کابلهای فشار ضعیف سیاهرنگ می‌باشد.

ت - ۳ - شکل هادیها

نشانه‌های بکاررفته درمورد شکل هادیها بصورت شکل (ت - ۱) می‌باشد.




RE




SE

$R = E$ ، دایره‌ای مفتولی

$S = E$ ، قطاعی مفتولی



RM



SM

$R = M$ ، دایره‌ای چندمفتولی

$S = M$ ، قطاعی چندمفتولی

شکل (ب-۱)

ت - ۴ - نحوه کدگذاری کابل‌های قدرت با عایق پلاستیکی مطابق VDE

ت - ۴ - ۱ - رشته

N : استاندارد کابل

هادی مسی به کد مخصوصی جهت نمایش نیاز ندارد.

A : هادیهای آلمینیومی مثل : NAYY 4x95 SE 0.6/1 KV

Y : عایق PVC مثل : NAYY 4x95 SE 0.6/1 KV

2X : عایق پلی‌اتلن کراسلینک مثل : N2XSY 1x150 RM/25 12/20 KV

ت - ۴ - ۲ - هادی هم مرکز و پوشش الکترواستاتیکی فلزی

C : هادی هم مرکز با سیم مسی که دارای نوار مارپیچی مسی می‌باشد.

Mثل : NYCYFGY 3x95 SM/50 3.6/6 KV

CW : هادی هم مرکز با سیمهای مسی، که بصورت موجی شکل داده شده و به همراه نوار مسی مارپیچی می باشد.

مثل : NAYCWY 3x150 SE/150 0.6/1 KV

CE : هادی هم مرکز از سیم مسی و نوار مسی بصورت مارپیچی روی هر رشته بصورت جدا.

مثل : N2XCEY 3x150 RM/70 6/10 KV

S : پوشش الکترواستاتیکی از سیمهای مسی و نوار مسی که بصورت مارپیچی استفاده شده است.

مثل : NYSY 1x70 RM/16 6/10 KV

SE : پوشش الکترواستاتیکی از سیمهای مسی و نوار مسی که بصورت جدا روی هر رشته بکار رفته است.

مثل : NYSEY 3x95 RM/16 6/10 KV

(F) : پوشش ضدآب بصورت طولی.

مثل : NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 6/10 KV

ت - ۴ - ۳ - زره

F : زره گالوانیزه از سیم فولادی تخت

NYFGY 3x70 SM 6/10 KV

G : زره از نوار فولادی گالوانیزه بصورت مارپیچی

NYFGY 3x70 SM 6/10 KV

ت - ۴ - ۴ - غلاف

NYKY 4x16 RE 0.6/1 KV

غلاف سربی : K

NAYY 4x95 SE 0.6/1 KV

غلاف PVC : Y

NA2XS2Y 1x150 RM/2S 12/20 KV

غلاف PE : 2Y

کابلها با ولتاژ $U_0 = 0.6$ KV بدون هادی هم مرکز را می توان بدین صورت نشانه گذاری کرد:

J : کابل شامل رشته با رنگ سبز زرد - با هادی حفاظتی -

O : کابل بدون رشته با رنگ سبز زرد - بدون هادی حفاظتی -

مثل : NAYY-J 4x50 SE 0.6/1 KV یا NAYY-O 4x185 SE 0.6/1 KV

مراجع:

- 1-IEC 502: Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 KV up 30 KV, third edition, 1983
- Amendment. 1987
- Amendment. 1990-11
- Amendment. 1992
- 2- IEC 540: Test methods for insulations and sheaths of electric cables and cords (elastomeric and thermoplastic compounds)
- 3- IEC 38: IEC Standard Voltages
- 4- IEC 228A: Conductors of insulated cables (Guide to the dimensionallimits of circular conductors)
- 5- IEC 183: Guide to the selection of high-voltage cables
- 6- IEC 230: Impulse test on cables and their accessories
- 7- BS 6622:1991 Specification for Cable with extruded cross-linked polyethylene or ethylene propylene rubber insulation for rated voltages from 3800/6600 V up to 19000/33000 V
- 8- SIEMENS, Power Cables and Their Application, Lothar Heinhold, Part-1
- استاندارد شماره ۳۵۶۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کابلهای قدرت با عایق پکارچه و اکسترودشده برای ولتاژهای اسمی ۱۰ تا ۳۰ کیلوولت
- استاندارد شماره ۳۱۱۲ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران روشهای آزمون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزههای الاستمر و ترموبلاستیک)
- استاندارد شماره ۳۰۸۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هادیهای سیم و کابل
- استاندارد کابل خودنگهدار هوایی شبکه فشار ضعیف و متوسط، اردیبهشت ۱۳۶۳، مهندس مسعود اعتماد Nokia - کاتالوگهای شرکت